

Tekniskt Datablad

Memopaint
10100DN3261



MATERIALEBESKRIVELSE

Typ	2-komponent polysiloxan-baserad klarlack
Användning	Ger vanliga väggar och andra ytor inomhus samma egenskaper som whiteboardtavlor. Kan användas på ytor målade med vattenbaserad väggfärg eller lackfärg.
Egenskaper	Kan skrivas på med pennor avsedda för whiteboardtavlor. Använd ej permanenta pennor och torka bort med mikrofiberduk eller liknande.
Kulör och glans	Transparent. Höglblank.

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION VID 20 °C, 50 % RF

Bindemedel:	Polysiloxan
Torrhalt:	78 vol.%
Tvättbarhet:	Klass 1
Övermålningsbar:	Efter min. 5 timmar och max 30 dagar.
Bas:	0,68 ltr. / 750 gr.
Härdare:	0,12 ltr. / 130 gr.
Torrhalt:	78 vol.%
Tvättbarhet:	Tvättklass 1

ANVÄNDNINGSFÖRHÅLLANDEN

Åtgång	Beroende på underlaget. 10-12 m ² /ltr vilket ger 8-9,6 m ² / set.
Underlaget	Underlaget ska vara rent, torrt, fast, bärkraftigt och jämnt. OBS! Tidigare behandling ska vara fullt uthärdad innan målning med Memo Paint*.
Temperatur	Underlaget och omgivningen ska vara mellan 5°C og 30°C och minst 3°C över daggpunkten. Relativ luftfuktighet minst 50% og högst 85%.
Påföring	En fin och slät rulle ger bäst resultat. Vid grov struktur försämras egenskaperna. Efter korrekt blandning av härdare och bas påförs Memo Paint i 2 strykningar med min. 5 timmars mellanrum. Brukstid: 4 timmar *Var noga med torktiden i det föregående färgskiktet – Rekommenderad torktid är minimum 2 dagar. Lägre temperaturer og högre luftfuktighet leder till längre torktider. Vid tveksamheter utför provyta. Att det den tidigare behandlingen är uthärdad är vitkiigt för att säkra en god avtorkningsbar yta.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester og praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget og i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senast reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabliden vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Tekniskt Datablad

Memo Paint
10100DN3261



BRUKSANVISNING

System

Grundmåla ytan med en vattenspädbar produkt i valfri kulör. Bäst resultat uppnås med en produkt som ger en fin och slät struktur utan porer. T.ex. Sigmaresist, Sigmacryl eller Sigmatex. Vid målning med färger i glansgrad upp till 7 rekommenderar vi minst 2 dagars torktid innan målning med Memo Paint. Vid målning med högre glans rekommenderar vi minst 5 dagars torktid.

Efter sammanblandning av bas och härdare målas Memo Paint i 2 strykningar med minst 5 timmars mellanrum. Brukstid för blandad produkt: 4 timmar.

Vid användning av vanliga whiteboardpennor så rekommenderas en ljus bakgrund.

Vid användning av ljusa whiteboardpennor rekommenderas en mycket mörk bakgrund.

Blandingsinstruktioner

Blandningsförhållande, volym: 85% bas, 15% härdare.

Tillsätt härdare till basen och blanda ordentligt i 3 minuter.

Potlife: ca 4 timmar (vid 20 °C)

Blanda alltid hela set eftersom produkten inte fungerar om blandningsförhållandet blir fel.

Torktidstabell

Underlag och omgivningstemperatur

	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C
Klibbfri	6 h	5 h	3 h	2 h
Övermålningsbar min.	8 h	6 h	4 h	3 h
Övermålningsbar max.	30 dygn	30 dygn	30 dygn	30 dygn
Fullt uthärdad	10 dagar	9 dagar	7 dagar	6 dagar

Intäckning

Produkten är mycket lättflytande och svår att ta bort efter härdning. Var därför extra nog med intäckning.

MER INFORMATION

Rengöring och Underhåll

För att hålla din nymålade vägg fin och funktionell är det viktigt att du följer några enkla riktlinjer. Vi rekommenderar generellt att du rengör vägen kontinuerligt. Använd alltid bara whiteboardpennor när du skriver på väggen. Om du gör rent ytan dagligen är det

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladerna samt säkerhetsdatabladerna vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

oftast tillräckligt med en fuktig trasa. Om väggen inte rengjorts på länge rekommenderar vi att du gör en ordentlig grundrengöring av hela väggen med målartvätt.

Emballage	Metalemballage. Bas och härdare ger tillsammans 1 liter.
Hållbarhet	1 år vid frostfri förvaring i oöppnat emballage.
Verktyg	Tvätta ej rent verktyg efter målning. Verktyg med flytande färg är farligt avfall. Verktyg med härdad färg är brännbart avfall.
Säkerhet	MAL kode: 2 – 5 för blandningen. Memopaint base 1-5. Memopaint härdare 4-4 Se senaste säkerhetsdatablad för mer information.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.