Teknisk Datablad

Special Fungimat

MATERIALEBESKRIVELSE

Type

Acrylplastmaling tilsat biocider.

Anvendelse

Til brug på lofter og overvægge i områder med høj luftfugtighed, som f.eks. bagerier, mejerier, slagterier, storkøkkener etc.

Anvendelsesområde

Inde.

Egenskaber

Special Fungimat er et specielt produkt indeholdende biocider til beskyttelse af malingsfilmen mod mug- og skimmelangreb.

I områder hvor levnedsmidler bliver fremstillet, lagret eller solgt, skal der udluftes min. 2 døgn efter udført behandling, før de tages i brug.

Opløsningsmiddel- og blødgøringsmiddelfri.
Diffusionsåben.

Farve og glans

Hvid, mat.

Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF

Bindemiddel	Akryl
Tørstofindhold	Vægt %: 53, Vol %: 34.
Vaskbarhed	Vaskeklasse 2 EN 13300
Overmalbar	Ca. 4 timer
Flammepunkt	Ingen

FORHOLD VED BRUG

Forbrug

Afhængig af underlaget, ca. 7 m^2/ltr.

Krav til bunden

Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Skimmelangrebne områder behandles med egnet middel mod skimmel. Der eftervaskes grundigt med rent vand.

Temperaturforhold

Underlag og omgivelsestemperatur: min. 6°C og max. 30°C. Max. 85% RF.

Påføring

Pensel og rulle.

Fortynding

Max. 5% med vand.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Teknisk Datablad

Special Fungimat

BRUGSANVISNING

Systemer Færdigbehandling 2 gange med Special Fungimat. 1. gang fortyndet max 5% med vand. 2. gang påføres ufortyndet.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Emballage 10 L.

Holdbarhed 1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Sikkerhed MAL kode: 00-1.
Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.