



## MATERIALBESKRIVNING

<b>Typ</b>	Ytterst tvättbar vägg- och takfärg baserad på 100 % akryldispersion.
<b>Användning</b>	Till väggar av puts, betong, lättbetong, gipsskivor m.m. samt tidigare målade och rengjorda ytor. Kan användas i våtrumssammanhang i våtzone.
<b>Användningsområde</b>	Inomhus.
<b>Egenskaper</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Slitstark och tål frekvent rengöring.</li><li>- Alkaliresistent.</li><li>- Kan användas i våtzone i duschtrymmen.</li></ul>
<b>Kulör och glans</b>	Vit och kulörer i Sigma färgsystem. Halvmatt, glans 22.

## GRUNDLÄGGANDE INFORMATION VID 23 °C, 50 % RF

Bindemedel	100 % akryl.
Densitet	ca 1,20 kg/dm <sup>3</sup>
Torrsubstans	Vol %: ca 46
VOC-utsläpp	max. 20 g/l
Tvättbarhet	Tvättklass 1 EN 13300
Rekommenderad torr skiktjocklek	46 µm per strykning (100 µm våt)
Torktid	ca 0,5 timme vid 100 µm våt skiktjocklek.
Övermålningsbar	ca 4 timmar vid 46 µm våt skiktjocklek.
Flampunkt	Ingen.

## VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

<b>Färgåtgång</b>	Beroende på underlag, ca 8–10 m <sup>2</sup> /l.
<b>Krav på underlaget</b>	Underlaget ska vara rent, torrt, fast och bärkraftigt.
<b>Temperaturförhållanden</b>	Underlagets och omgivningens temperatur: min. 5 °C och max. 35 °C och max. 80 % RF.
<b>Applicering</b>	Pensel, rulle eller spruta.
<b>Förtunning</b>	Kan förtunnas med vatten.
<b>Rengöring</b>	Verktyg rengörs i vatten omedelbart efter användning.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.



## BRUKSANVISNING

### System

#### Applicering:

1. Underlaget rengörs till ett fast, rent och bärkraftigt tillstånd.
2. Sugande underlag grundas med Sigma Microdispers.
3. Behandla 2 gånger med Sigmaresist 22.

## MER INFORMATION

### Förpackning

5 och 10 liter (vit, bas Ln och bas Zn)

### Hållbarhet

Minst 1 år vid frostfri förvaring i tätslutande originalförpackning.

### Säkerhet

MAL-kod: 00-1.

Se tekniskt säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senast reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.