

Tekniskt datablad

Solid Topcoat



Materialbeskrivning

MBK typbeteckning Alkyd träskyddsmedel.

Beskrivning Täckande träskyddsmedel baserat på alkyd med tillsatta inkapslade fungicider.

Användningsområde Utomhus på nya och tidigare behandlade snickerier.

Egenskaper Tixotropisk, heltäckande och därför även lämplig vid kulörbyte, döljer träets ådring utan att dölja trästrukturen. Ger träet en UV-resistent, väderbeständig och diffusionsöppen yta.

Innovativ LE-teknik frisätter inkapslade fungicider efter behov och skyddar träet under lång tid mot mögel.

Grundläggande information

Standardfärg Vit och svart.

Kulör Vit/LN och ZN som kan tonas i Sigma Coatings professionella kulörsystem.

Glans Ca 50 i 60° vinkel.

Bindemedel Alkyd.

Lösningsmedel Lacknafta.

Pigment Organiska och oorganiska (ljusäkta) pigment.

Torrsubstans Vol %: 35-65 beroende på nyans.

Storlek 0,75, 2,5 och 5 l metallförpackning.

Bruksanvisning

Färgåtgång Obehandlat trä Ca 5-8m²/l.
Hyvlat trä Ca 8-10 m²/l.

Krav på underlaget Löst material, skadat eller dåligt trä samt skadade träfibrer avlägsnas, beläggningar behandlas med Trä- och fasadrengöring och ytan rengörs med Målarvätt.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Underlaget måste vara rent, torrt, fast och hållbart. Träfuktighet max 15 % (+/- 3 %).

Temperatur och luftfuktighet	Min. 6 °C och max. 25 °C RF vid max. 80 % vid applicering och härdning. Undvik att arbeta i direkt solljus.
Omrörning	För att bevara den tixotropiska konsistensen omröres den endast lätt före användning.
Förtunning	Används oförtunnad.
Applicering	Pensel och rulle.
System	<p><u>Nytt obehandlat trä:</u> Grundas med Sigmalife Primer. Färdigbehandlas 2–3 gånger med Solid Topcoat.</p> <p><u>Nytt tryck- och vakuumimpregnerat trä:</u> Färdigbehandlas 2–3 gånger med Solid Topcoat.</p> <p><u>Underhåll:</u> Färdigbehandlas 2 gånger med Solid Topcoat.</p>
Torktider	<p>Vid 23 °C och normal luftfuktighet på 50 %. Avvikelser kan förekomma vid förändring i temperatur, fuktighet och lagertjocklek.</p> <p>Beröringstorr: ca 4 timme. Övermålningsbar: ca 24 timmar. Genomtorr: ca 4 veckor.</p>

Rengöring av verktyg Lacknafta.

Mer information

Hållbarhet	5 år vid frostfri förvaring i oöppnad förpackning. Begränsad hållbarhet efter öppnandet.
Säkerhet	<p>MAL-kod: 2-1.</p> <p>Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.</p>

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladet vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.