

Teknisk Datablad

Silicat Fix Aqua
10100DN2036

MATERIALEBESKRIVELSE

Type	Silicat Fix Aqua er en Sol Silikat Grunder til primært mineralske underlag.
Anvendelse	Anvendes ud og indvendigt til grunding af stærkt sugende mineralske underlag.
Egenskaber	Silicat Fix Aqua forbedrer vedhæftning og slutfinish i systemopbygning med Sol Silikat Fassadenfarbe og Bio Innensilikat W.
Farve og glans	Transperant.

Basisoplysninger

Bindemiddel	Silikat – Kieselzol/Kalivandglas
Vægtfylde	1,10 g/ml
Overmalbar	Efter ca. 12 timer (ved 23°C, 50% RF) kan variere afhængig af lufttemperatur og luftfugtighed.
Flammepunkt	Ingen
Tørstofindhold	16%

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	Afhængig af underlaget, ca. 2-8 m ² /litr.
Temperaturforhold	Underlag og omgivelsestemperatur: min. 5°C og max. 25°C. Max. 85% RF.
Påføring	Pensel. Silikatmaling er højalkalisk og kræver derfor grundig afdækning af keramik, glas, stål og fliser.
Fortynding	Anvendes altid fortyndet med vand i forholdet 1:1. Bland ikke Silicat Fix Aqua sammen med slutmalingen!

BRUGSANVISNING

Systemer/klargøring Underlaget klargøres fagmæssigt korrekt og skal være rent, fast, tørt og bæredygtigt samt fri for alger, mos og smuds, der kan hindre effektiv vedhæftning. Evt. opretning/udbedring af underlag vurderes i det enkelte aktuelle tilfælde og udbedres herefter med egnede produkter til opgaven. Stærkt sugende mineralske underlag grundes med Silicat Fix Aqua fortyndet med vand i forholdet 1:1.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Teknisk Datablad

Silicat Fix Aqua
10100DN2036

Færdigbehandling af 2 gange ude med Sol Silikat Fassadenfarbe eller indendørs med Bio Innensilikat W. 1. gang fortyndet med max 5% med vand. 2. gang påføres ufortyndet.

Generelt

Mal aldrig i direkte solskin eller ved udsigt til snarlig regn eller temperaturfald. Ny puds/vandskuring skal min. være hvidtørret og typisk 2-4 uger gamle inden behandling.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Emballage	10 ltr. plast dunk.
Værktøj	Rengøres straks efter brug med vand.
Holdbarhed	1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
Sikkerhed	MAL kode: 00-4. Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.