

# Tekniskt Datablad

Sigmatex 7



## BESKRIVNING

<b>Beskrivning</b>	Väggfärg baserad på PVA dispersion.
<b>Användningsområde</b>	För väggar av gips, betong, puts, lättbetong samt tidigare målade ytor.
<b>Egenskaper</b>	Robust, tvättbar, diffusionsöppen och alkalibeständig. Märkt med EU-blomman.
<b>Kulör och glans</b>	Standardkulörer samt alla kulörer i Sigma Coatings brytsystem. Matt.
<b>Basdata v. 23°C, 50% RF</b>	
Bindemedel	Vinylacetat copolymer
Vikt	1,33 g/cm <sup>3</sup>
Pigment	Titandioxid + fyllnadsmedel
Diffusionsöppenhet	Klasse V2 – Medel. Sd värde 0,7
Torrhalt	Vol %: 36
Torktid	Ca. 1 timme
Övermålningsbar	Efter 4 timmar
Tvättbarhet	EN 13300 - klass 1
Brandfarlighet	Ingen

## FÖRHÅLLANDE VID ANVÄNDNING

<b>Åtgång</b>	8-12 m <sup>2</sup> /ltr., beroende på underlag.
<b>Underlaget</b>	Underlaget ska vara rent, torrt och bärkraftigt. Obehandlade ytor och lätt smetande underlag grundas med Sigma Mikordispersgrunder. Tidigare målade ytor rengörs med målartvätt. Hårda och blanka ytor mattslipas. Slipdamm ska avlägsnas.

## BRUKSANVISNING

<b>Temperatur</b>	Min. +6°C og max. 85% RF vid påföring och torkning
<b>Förtunning</b>	Vatten
<b>Påföring</b>	Pensel, rulle eller airless-spruta
<b>Rengöring</b>	Verktyg: I vatten omedelbart efter användning

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

## ÖVRIG INFORMATION

**Hållbarhet** Minst 12 månader vid frostfri förvaring i tätt orginalemballage.

**Säkerhet** Se tekniskt säkerhetsdatablad för ytterligare upplysningar.



Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.