

Teknisk Datablad

Renova Isotop 10



BESKRIVNING

- Beskrivning** Vattenspäddar spärrfärg baserad på 100% akryl.
- Användning** För målning av invändiga väggar och tak i torra utrymmen där det finns risk för genomslag av nikotin, sot, vattenskador m.m. Fungerar också på träpanel, i system med Renova Isotop Primer.
- De spärrande egenskaperna uppnås bäst genom minst 2 behandlingar med minst 6 timmars torktid. **För full spärrande effekt rekommenderas alltid minst 24 timmars torktid.** Vid kraftiga genomslag grundas först 1 gång med Renova Isotop Primer och sedan färdigmålas med 2 stryk Renova Isotop 10.
- Egenskaper** God täckförmåga, gulnar ej, mycket tålig och tvättbar yta.
- Kulör och glans** Vit samt ljusa kulörer. Halvmatt glans 10.

Produktfakta 23°C, 50% RF

Bindemedel	Akryl
Pigment	Titandioxyd + specialpigment
Torrhalt	Vikt %: 58,02. Vol %: 40,27
Tvättbarhet	Klass 1 EN 13300
Torktid	Ca. 1 timme
Övermålningsbar	Efter 6 timmar (beroende på genomslaget karaktär)
Brandfarlighet	Ingen

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Teknisk Datablad

Renova Isotop 10



VID MÅLNING

Åtgång	6-8 m ² /litr. Beroende på underlagets karaktär och påföringsmetod
Underlaget	Underlaget ska vara rent, torrt, fast och bärkraftigt. Lätt smetande ytor grundas med Sigma Microdispersgrund. Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt. Vid sanering av brandskador och liknande tvättas med lämpligt tvättmedel enligt anvisning.
Temperatur	Underlag och luft: Min. +10°C och max. 85% RF vid målning och torkning.
Förtunning	Max. 2% med vatten.
Påföring	Pensel, rulle eller airless-spruta.
Rengöring	Vatten omedelbart efter användning.

BRUKSANVISNING

System	<u>Vid lättare genomslag</u> 1 x Renova Isotop Primer. 1 x Renova Isotop 10 Eller: 2 x Renova Isotop 10 <u>Vid kraftigare genomslag och träpanel</u> 1 x Renova Isotop Primer 2 x Renova Isotop 10
---------------	---

För full spärrande effekt rekommenderas alltid minst 24 timmars torktid.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR

Emballage	5 och 10 ltr
Hållbarhet	12 månader vid frostfri förvaring i öppnad förpackning.
Säkerhet	MAL kod: 00-1. Se säkerhetsdatablad för mer info.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.