

ProGold Tapetlim

MBK typebetegnelse	Tapetlim
Beskrivelse	Færdigblandet vandbaseret tapetlim forstærket med en EVA-polymer dispersion.
Anvendelse	Til opsætning af papirtapeter i tørre og opvarmede rum. Limen er velegnet til sprøjtepåføring samt påføring med klistermaskine.
Fysiske / Kemiske data	
Bindemiddel	Modificeret stivelse forstærket med EVA-copolymer
Tørstofindhold	ca. 14%
Farve	Hvid
Konsistens	cremet, tixotropisk
Brandfarlighed	Ingen
Massefylde	ca. 1kg/L
Forbrug	4m ² /litr. Afhængig af underlag
Krav til bunden	Underlaget skal være rent, tørt, fast, ikke afsmittende og fri for tapetrester m.m. Tætte og malede underlag gennemslibes og afvaskes med grundrens og skylles med rent vand. Nødvendig limning/grunding af bart puds kan udføres ved påføring af fortyndet lim. På smittende eller sugende underlag grundes med ProGold mikrodispersgrunder fortyndet 1 : 1 med vand.
Brugsanvisning	<u>Opsætning</u> Klisteren påføres i et jævnt lag på bagsiden, hvor den skal trække og blødgøre tapetet inden opsætning. Eventuelt klister, der kommer på forsiden, fjernes – afhængig af tapetkvalitet – enten ved dupning med fugtet svamp eller ved vask med svampen. Sørg for god udluftning under tørring. <u>Fortynding</u> Omrøres før brug, og kan evt. fortyndes med vand efter behov. <u>Temperatur</u> Arbejdstemperatur mellem 18 C og 25 C. <u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.
Sikkerhedsregler	for malerarbejde 00-1.
Holdbarhed	Uåbnet - Mindst 12 måneder ved kølig, tør og frostfrit opbevaring. Begrænset holdbarhed efter åbning.
Emballage	15 ltr. Rullespand

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.