

Tekniskt datablad

Sigmalive Primer



Materialbeskrivning

MBK typbeteckning	Grundolja, alkyd.
Beskrivning	Grundolja mot röta och svamp baserad på alkyd.
Användningsområde	Utomhus på obehandlade snickerier. Inte för plywood och lövträ. Använd istället Sigma Coatings träoljor.
Egenskaper	Tunnflytande med god inträngningsförmåga. Ökar träets dimensionsstabilitet och minskar risken för sprickbildning. Ger god vidhäftning för efterföljande behandling.

Grundläggande information

Färger	Färglös.
Bindemedel	Alkyd.
Lösningsmedel	Lacknafta.
Torrsubstans	Vol %: ca 6.
Storlek	0,75, 2,5 och 5 l metallförpackning.

Bruksanvisning

Färgåtgång	Ca 4–6 m ² /l. Färgåtgången skall följas för att säkerställa full effekt av produkten.
Krav på underlaget	Löst material, skadat eller dåligt trä samt skadade träfibrer avlägsnas, beläggningar behandlas med Trä- och fasadrensköning och ytan rengörs med Målartvätt. Underlaget måste vara rent, torrt, fast och hållbart. Träfuktighet max 15 % (+/- 3 %).
Temperatur och luftfuktighet	Min. 6 °C och max. 25 °C samt relativ luftfuktighet på max. 80 % vid applicering och härdning. Undvik att arbeta i direkt solljus.
Omrörning	Omröres väl före användning.
Förtunning	Får inte förtunnas.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladerna vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Verktyg	Pensel eller doppning.
System	Sigmalife Primer appliceras en gång i lämplig mängd efter underlagets sugförmåga utan att bilda en blank film. Färdigbehandlas med Sigma Coatings träskyddsmedel baserat på alkyd.
Torktider	Vid 23 °C och normal luftfuktighet på 50 %. Avvikelser kan förekomma vid förändring i temperatur, fuktighet och lagertjocklek. Beröringstorr: ca 6 timme. Övermålningsbar: ca 24 timmar. Efterbehandlas inom 2 veckor.

Rengöring av verktyg

Lacknafta.

Mer information

Hållbarhet	24 månader vid frostfri förvaring i oöppnad förpackning. Begränsad hållbarhet efter öppnandet.
Säkerhet	MAL-kod: 3-1. Biocider skall användas med försiktighet. Läs etiketten och säkerhetsdatabladet före användning.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senast reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladet vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.