

# Brander Stucco

<b>OMSCHRIJVING</b>	Decoratieve pleister met stucco-effect voor binnen op basis van kunstharsdispersie.
<b>GEBRUIKSDOEL</b>	Het decoratief afwerken van wanden in hotels, winkels theaters, show-rooms, kantoren, restaurants, woningen en andere representatieve ruimten. Toe te passen op alle vlak en glad geëgaliseerde minerale ondergronden.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schitterend traditioneel stucco-effect.</li><li>- Snel, makkelijk en economisch te verwerken.</li><li>- Grote tijdwinst: stucco-effect realiseerbaar in slechts twee bewerkingen.</li><li>- Lange open tijd.</li><li>- Reinigbaar met neutrale huishoudelijke reinigingsmiddelen.</li><li>- Na een maand schrobvast volgens EN 13300, klasse 4.</li><li>- Moeilijk brandbaar.</li><li>- Geurarm.</li></ul>
<b>KLEUREN EN GLANS</b>	<p>54 kleuren. Mat/glanzend</p> <p>Door de specifieke applicatiemethode kan het resultaat enigszins afwijken van de referentiestalen. In verband hiermee wordt aanbevolen eerst een proefvlak op te zetten. Geadviseerd wordt geen materiaal van verschillende partijnummers op eenzelfde wandvlak toepassen.</p>
<b>VERPAKKING</b>	Plastic emmer van 2,5 liter.
<b>BASISGEGEVENS</b>	<p><b>Bepaald bij 23°C en 50% R.V.</b></p> <p>Dichtheid : ca. 1,7 kg/dm<sup>3</sup> Percentage vaste stof : ca. 70,4 gew.% 2<sup>e</sup> laag aanbrengen na : 3 uur Doorgedroogd na : 24 uur Houdbaarheid : ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. Vlampunt : niet van toepassing</p>

# Brander Stucco

## VERBRUIK

Eerste laag : 115 tot maximaal 150 ml/m<sup>2</sup>.  
Tweede laag : maximaal 90 ml/m<sup>2</sup>.

### Opmerking

Om barstvorming van Brander Stucco te voorkomen, moeten ophopingen van materiaal en hoge laagdikten worden vermeden.

## ONDERGROND- CONDITIE

Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1%, (indicatie Protimeter groen).

Afwerken van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.

## VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:  
Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 8°C.  
Relatieve vochtigheid maximaal 80%.  
Zorg voor optimale ventilatie na verwerking.

## SYSTEMEN

### Brander Stucco systeem

- Alle verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- De ondergrond vlak en glad pleisteren overeenkomstig tabel oppervlaktebeoordelingscriteria "stukadoorwerk binnen": Groep 1. Zie hiervoor Brander systeemblad 4933.
- Zuigende en/of poederende ondergronden voorstrijken met Brander Isofix (1:4 verdund) of Brander Haftgrund (1:4 verdund).
- Brander Stucco aanbrengen met de grote stuccospaan. De laag zodanig opbrengen dat een licht reliëf (spaanslagen) ontstaat. Dit reliëf komt terug in het eindresultaat.
- Na droging met de kleine stuccospaan, vleksgewijs en los van elkaar een 'schraaplaag' Brander Stucco aanbrengen.  
Na aandroging de tussenruimten met dezelfde spaan vleksgewijs voorzien van een 'schraaplaag' Brander Stucco. Hierbij dienen de eerder aangebrachte Brander Stucco-vlekken overlapt te worden.  
De schraapbewegingen zodanig uitvoeren, dat de randen van het reliëf gepolijst worden.
- Nadat de laag is aangedroogd is, kan naar wens nogmaals met de spaan gepolijst worden. Door dit polijsten zal alles wat met de spaan geraakt wordt opglanzen en met name dus het reliëf. Ook de kleurnuances zullen hierdoor diepte gaan krijgen.

# Brander Stucco

## SYSTEMEN (vervolg)

### Brander Stucco systeem met beschermende toplaag

- Alle verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- De ondergrond vlak en glad pleisteren overeenkomstig tabel oppervlaktebeoordelingscriteria "stukadoorwerk binnen": Groep 1. Zie hiervoor Brander systeemblad 4933.
- Zuigende en/of poederende ondergronden voorstrijken met Brander Isofix (1:4 verdund) of Brander Haftgrund (1:4 verdund).
- Brander Stucco aanbrengen met de grote stuccospaan. De laag zodanig opbrengen dat een licht reliëf (spaanslagen) ontstaat. Dit reliëf komt terug in het eindresultaat.
- Na droging met de kleine stuccospaan, vleksgewijs en los van elkaar een 'schraaplaag' Brander Stucco aanbrengen.  
Na aandroging de tussenruimten met dezelfde spaan vleksgewijs voorzien van een 'schraaplaag' Brander Stucco. Hierbij dienen de eerder aangebrachte Brander Stucco-vlekken overlapt te worden.  
De schraapbewegingen zodanig uitvoeren, dat de randen van het reliëf gepolijst worden.
- Nadat de laag is aangedroogd is, kan naar wens nogmaals met de spaan gepolijst worden. Door dit polijsten zal alles wat met de spaan geraakt wordt opglanzen en met name dus het reliëf. Ook de kleurnuances zullen hierdoor diepte gaan krijgen.
- Na droging met de kleine stuccospaan, vleksgewijs en los van elkaar een 'schraaplaag' Brander Stucco Finish aanbrengen.  
Na aandroging de tussenruimten met dezelfde spaan vleksgewijs voorzien van een 'schraaplaag' Brander Stucco Finish. Hierbij dienen de eerder aangebrachte Brander Stucco Finish-vlekken overlapt te worden.  
De schraapbewegingen zodanig uitvoeren, dat de randen van het reliëf gepolijst worden.

## VERWERKINGS- GEGEVENS

### Gereedschap

Grote stuccospaan (roestvast stalen spaan met afgeronde hoeken) voor het opzetten van de eerste laag.  
Kleine stuccospaan (roestvast stalen spaan met afgeronde hoeken) voor de eindlaag.

### Verdunning

Geen, product is gebruiksklaar.

### Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater.

## VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie informatiebladen 1430 en 1431.  
Zie productveiligheidsblad van Brander Stucco

januari 2015  
Pagina 3/4

Vanzelfsprekend



# Brander Stucco

## AANVULLENDE GEGEVENS

### Belastbaarheid

Het Brander Stucco systeem is toe te passen in droge ruimten. Wanneer Brander Stucco wordt afgewerkt met Brander Stucco Finish kan het systeem ook in natte ruimten (badkamers en keukens) worden toegepast. Het systeem inclusief Brander Stucco Finish is echter niet geschikt voor delen die aan een directe vochtbelasting onderhevig zijn, zoals bij douches, wastafels en aanrechten. Delen die onderhevig zijn aan een spatbelasting van vet zijn eveneens ongeschikt. Uitgebreide informatie over Brander Stucco Finish en de systeemopbouw is te vinden in het kenmerkenblad van Brander Stucco Finish.

## REFERENTIES

### Informatieblad

Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

### Nummer

1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwprodukten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: [info@brander.nl](mailto:info@brander.nl), website: [www.branders.nl](http://www.branders.nl). De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwprodukten is een merk van PPG.

januari 2015  
Pagina 4/4

Vanzelfsprekend

