

Teknisk Datablad

Hydro Primer



MATERIALEBESKRIVELSE

Type	Primer på basis af vandig dispersion af HydroPLIOLITE® og kunstharpiks.
Anvendelse	Til grundning af mineralske og tidligere malede overflader.
Anvendelsesområde	Indendørs og udendørs.
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none">- Gode indtrængningsevner, danner god bund på let porøse underlag.- Gode spæreevner for salpeterudtræk.- Høj alkalieresistens.- Særdeles diffusionsåben.- Tørre op meget hurtigt, og tåler let regnpåvirkning under optøringsperioden.- Kan anvendes sammen med Sigma Winterproof.
Farve og glans	Hvid. Mat

BASISOPLYSNINGER V. 23°C, 50% RF

Bindemiddel:	HydroPLIOLITE®
Massefylde:	Ca. 1,18 kg/dm ³
Tørstofindhold:	Vol %: ca 30 Vægt%: 42
Vanddif. (Sd H ₂ O):	0,10m ved 50µm (210 g/m ²)
VOC udledning:	max. 20g/ltr
Anbefalet tør lagtykkelse:	51 µm pr. lag (170 µm våd)
Tørretid:	Ca. 1 time ved 170 µm våd lagtykkelse
Overmalbar:	Ca. 24 timer ved 51 µm tør lagtykkelse
Flammepunkt:	Ikke relevant

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	<u>Afhængig af underlaget</u> Glat overflade: 8-10 m ² /ltr. Struktureret overflade: 2-10 m ² /ltr.
Krav til bunden	Bunden skal være ren, fast og bæredygtig.
Systemer	<u>Ikke tidligere behandlet overflade</u> 1. Afrens til fast, ren og bæredygtig bund. 2. Påføring af ét lag Hydro Primer. 3. 2 x behandling med fx. Hydro Topcoat.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

BRUGSANVISNING

Temperaturforhold	Underlag og omgivelsestemperatur: min. 5°C og max. 35°C. Max. 80% RF. Ved tilsætning af 2,5% Sigma Winterproof, kan der arbejdes ved op til 90% RF og underlagstemperaturer ned til 2°C.
Påføring	Pensel, rulle og sprøjte. Produktet indeholder partikler op til 200µm, vær derfor opmærksom ved påføring med airless sprøjte. Kan sprøjtepåføres med f.eks. Wagner PS 3.39, uden højtryksfilter, minimum dyse 0,21.
Fortynding	Klar til brug.
Rengøring	Værktøj rengøres i vand straks efter brug.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Emballage	2,5 ltr. og 10 ltr.
Holdbarhed	Mindst 1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
Sikkerhed	MAL kode: 0-1. Ved tilsætning af 2,5% Winterproof ændres MAL kode ikke. Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.