

Teknisk Datablad

Rulle og Bazookaspartel



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse	Sigma Rulle og Bazookaspartel (letspartel medium).	
Beskrivelse	Indvendig brugsklar spartelmasse på basis af cellulosederivat og polymerdispersion.	
Anvendelse	Sigma Rulle og Bazookaspartel er en færdigblandet medium letspartelmasse. Spartelmassen udmærker sig ved at være let at bearbejde, således man hurtigt og let opnår et perfekt resultat. Er meget let at slibe. Spartelmassens konsistens gør den velegnet til påføring med malerrulle, hvorefter den glattes med en stålspartel. Dette gør den velegnet til fuldspartling på beton, gips eller tidligere behandlede overflader.	
Egenskaber	Lav vægtfylde, kan påføres i op til 4 mm lagtykkelse uden revnedannelse, minimal krympning og god vedhæftning på fast og ren bund. Kan med fordel påføres med langhåret malerrulle, som f.eks. en Super Polyester 20 (NTrade) eller påføres med traditionel sprøjteudstyr, der kan påføre sprøjtespartelmasser. Ved gipspladesamlinger kan spartelmassen påføres med Bazooka eller spartelboks. Efter påføring af spartelmasse efterglittes der med glitterpartel fra N-trade for bedste resultat.	
Farver og glans	Offwhite.	
Basisoplysninger	Fyldstoffer	Lys grå dolomitmarmor.
	Kornstørrelse	Max. 0,20 mm.
	Vægtfylde	1,1.
	Brandfarlighed	Ingen.
Krav til bunden	Bunden skal være tør, fast og ren.	
Brugsanvisning	<u>Temperatur</u> Min. +6°C ved påføring og hærdning.	
	<u>Fortynding</u>	Vand. Skal normalt ikke fortyndes.
	<u>Påføring</u>	Langhåret malerrulle, samt Bazooka eller spartelboks.
	<u>Rengøring</u>	Værktøj: Straks efter brug i vand.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.
Holdbarhed	Ca. 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
Emballage	15 ltr. plastemballage. Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.