

Brander External Diepgrondeer

OMSCHRIJVING	Oplosmiddelhoudende, sterk waterdampdoorlatende diepgrondeer voor buiten op basis van Protecs technologie.
GEBRUIKSDOEL	Gronderen van niet eerder behandelde minerale ondergronden waarop Brander External Topcoat zal worden aangebracht. Het gronderen van bestaande silicaat-afwerkingen waarop Brander External Topcoat zal worden aangebracht.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- Brengt goede hechting tot stand op steenachtige poreuze ondergronden.- Hoog indringend vermogen.- Verstevigende eigenschappen.- Onverzeepbaar.
KLEUR	Kleurloos.
VERPAKKING	Jerrycan van 10 liter.
BASISGEGEVENS	Bepaald bij 23°C en 50% R.V. Dichtheid : ca. 0,9 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 7,0 vol.% Overschilderbaar na : 12 uur Houdbaarheid : ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats. Vlampunt : 23°C
PRAKTISCH RENDEMENT	5-6 m ² /liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond.
ONDERGROND-CONDITIES	Ondergrond volledig afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen) en draagkrachtig.
VERWERKINGS-CONDITIES	Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.

Brander External Diepgrondeer

SYSTEMEN

Onbehandelde minerale ondergronden

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementschilferen verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren.
- Het geheel gronderen met Brander External Diepgrondeer.
- Het geheel afwerken met twee lagen Brander External Topcoat.

Uitgebreide systeeminformatie

Zie hiervoor systeembladen 4940 en 4944.

VERWERKINGS- GEGEVENS

Voor gebruik goed doorroeren.

Kwastapplicatie

Type : langharige kwast

Verdunning : geen

Werkwijze : van beneden naar boven opbrengen en gelijkmatig verdelen.

Op brosse en sterk zuigende ondergronden nogmaals een laag aanbrengen, nat in nat.

Reiniging gereedschap

Sigma verdunning 20-05 of terpentine.

VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie informatiebladen 1430 en 1431.

Zie productveiligheidsblad van Brander External Diepgrondeer.

REFERENTIES

Documentatieblad

Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

Nummer
1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.branders.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.

april 2009
Pagina 2/2

Vanzelfsprekend

