

# Teknisk Datablad

Torno Aqua Satin



## MATERIALEBESKRIVELSE

<b>MBK typebetegnelse</b>	Acrylplastemaille.
<b>Beskrivelse</b>	Acrylplastemaille på basis af 100% acryldispersion.
<b>Anvendelse</b>	Til ind- og udvendig grundet træværk og metal. Er ligeledes velegnet som radiatormaling.
<b>Anvendelsesområde</b>	Inde og ude.
<b>Egenskaber</b>	Særdeles vejrbestandig, slidstærk, hård, klæbefri, elastisk, robust, ikke gulnende og alkalibestandig. Hæfter direkte på affedt zink.
<b>Farve og glans</b>	Hvid, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer. Halvmat ca. 30.
<b>Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF</b>	
	Bindemiddel 100% acryldispersion
	Pigment -
	Tørstofindhold Vægt %: 55, Vol %: 41
	Tørretid Ca. 2-3 time
	Overmalbar Efter 4-5 timer
	Vaskbarhed -
	Brandfarlighed Ingen

## FORHOLD VED BRUG

<b>Forbrug</b>	Ca. 12 m <sup>2</sup> /ltr.
<b>Krav til bunden</b>	Ren, tør, fast og ikke smittende.
<b>Systemer</b>	<u>Ubehandlet træ, indvendigt</u> Grundes med Sigma Renova Træprimer.  <u>Ubehandlet og salttrykimprægneret træ, udvendigt</u> Grundes til mættet flade med Sigmalife Grundingsolie. Mellembehandles med Sigma Torno Aqua Primer. Færdigbehandles 2 gange med Sigma Torno Aqua Satin. <u>Jern</u> Rustbeskyttes med rusthindrende primer. Som mellemmalning anbefales Sigma Torno Aqua Primer.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

## BRUGSANVISNING

<b>Temperaturforhold</b>	Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og hærkning.
<b>Påføring</b>	Pensel, rulle eller sprøjte.
<b>Fortynding</b>	Vand, skal normalt ikke fortyndes.
<b>Rengøring</b>	Værktøj rengøres i vand straks efter brug.

## YDERLIGERE OPLYSNINGER

<b>Emballage</b>	1, 2,5 og 5 ltr.
<b>Holdbarhed</b>	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
<b>Sikkerhed</b>	Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.