

Sigmafloor Roadmark Aqua Matt



Omschrijving	Sneldrogende wegverf voor buiten en binnen op basis van watergedragen acrylaat.		
Gebruiksdoel	Belijnen van betonasfalt, beton en klinkers.		
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Goede dekking, hechting en slijtvastheid. • Goede weerstand tegen doorbloeden van asfalt. • Goede stroefheid. • Bestand tegen water en pekels. 		
Kleuren en glans	Wit en geel. Mat.		
Verpakking	Blik van 5 liter.		
Basisgegevens	Dichtheid	:	ca. 1,65 kg/dm ³
	Percentage vaste stof	:	ca. 77 vol.%
	Aanbevolen droge laagdikte	:	100 µm per laag
	Vlampunt	:	niet van toepassing (> 100°C)
	Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.		
	Kleefvrij na	:	ca. 15 minuten
	Ingebruikname na*	:	ca. 1 uur
	Overschilderbaar na*	:	ca. 1 uur
	* Zie aanvullende gegevens.		
Houdbaarheid	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 6 maanden.		
Rendement	Afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond 6-8 m ² /liter.		
Ondergrond- condities	De ondergrond dient hard, afgebonden, droog en draagkrachtig te zijn.		
Verwerkings- condities	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordrogging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: <ul style="list-style-type: none"> - Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C. - Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. 		

Sigmafloor Roadmark Aqua Matt



Systemen

Niet eerder behandelde ondergrond

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- Van beton de mogelijk aanwezige cementschilfer verwijderen.
- Opruwen met de daarvoor geëigende middelen/gereedschappen.
- Belijnen met drie lagen Sigmafloor Roadmark Aqua Matt.

Reeds gecoate vloeren

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- Opruwen met de daarvoor geëigende middelen/gereedschappen.
- Belijnen met drie lagen Sigmafloor Roadmark Aqua Matt.

Instructies voor gebruik

Kwast / verfrol

Aanbevolen kwast	:	ProGold Textkwast 7955 Exclusive.
Aanbevolen verfrol	:	ProGold Verfrol Nylon Vacht 18 mm van 10 cm
Verdunning	:	max. 1 vol.% leidingwater

Reiniging gereedschap

Leidingwater

Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigmafloor Roadmark Aqua Matt.

Aanvullende gegevens

Drogingstabel bij een droge laagdikte van 100 µm

10°C	1,5 uur
20°C	1 uur
30°C	30 minuten

Referenties

Documentatieblad

	nummer
Toelichting op de kenmerkenbladen	1411
Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen	1328
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk	1300

EMG

10100DN7408NL