

# Kenmerkenblad

## CELSOR AQUA TITANIUM ZIJDEGLANS

Een watergedragen zijdeglanzende voor- en aflak voor binnen op basis van urethan gemodificeerde acrylaathars

| Algemeen                |  |
|-------------------------|--|
| Kenmerken               | <p>Uitstekende verwerkingseigenschappen.<br/>Lange open tijd.<br/>Goede vloeiing; met de rol zal een gelijkmatige, lichte structuur worden bereikt.<br/>Goede dekking.<br/>Reukarm.<br/>Uitstekende hechting op geschikte ondergronden.<br/>Goede elasticiteit.<br/>Kras- en stootvast.<br/>Kleurecht.<br/>Niet vergelend.<br/>Bestand tegen huidvetten.<br/>Voldoet aan BREEAM HEA9.<br/>DUBOkeur gecertificeerd.</p> |
| Toepassing / Ondergrond | <p>Zowel met alkyd als acrylaat behandelde houten en kunststof ondergronden.<br/>Voor het aflakken van metalen die op een juiste wijze zijn behandeld met primer- en tussenlagen.</p>  |

| Verwerking             |   |
|------------------------|---|
| Verwerkingsmethode     | Door middel van kwast, verroller of luchtspuit.   |
| Geadviseerde laagdikte | Per laag 35 micrometer droge laagdikte (= ca. 100 micrometer natte laagdikte).  |
| Rendement              | 10 m <sup>2</sup> /liter (bij 35 micrometer droge laagdikte), afhankelijk van de vorm van het object, de applicatiemethode, aard en conditie van de ondergrond.                           |
| Verdunningstype        | Leidingwater.   |
| Verwerkingsgegevens    | <p>Strijken / rollen<br/>Type verfrol: viltrol<br/>Verdunning: 0-5%</p> <p>Luchtspuit<br/>Verdunning: 5-10%<br/>Spuishopening: 1,8-2,0 mm<br/>Spuitedruk: 0,3-0,4 MPa (= ca. 3-4 bar)</p> |

# Kenmerkenblad

## CELSOR AQUA TITANIUM ZIJDEGLANS

### Verwerking

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Verwerkingsgegevens   | Voor juiste applicatie en droging is het volgende nodig:<br>De ondergrond- en omgevingstemperatuur moet boven 7°C zijn.<br>De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 85%. |
| Reiniging gereedschap | Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel.  |

### Technische gegevens

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Dichtheid                | Ca. 1,21 g/cm <sup>3</sup> .  |
| Vastestofgehalte         | Ca. 35,7 vol.%.   |
| Glans                    | Zijdeglans.   |
| Droogtijden              | Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%:<br>Stofdroog na ca. 60 minuten,<br>Kleefvrij na ca. 3 uur,<br>Droog en overschilderbaar na ca. 5 uur. |
| Vlampunt                 | n.v.t.  |
| Opslag en houdbaarheid   | In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden.   |
| Veiligheidsvoorschriften | Zie productveiligheidsblad.   |
| Kleur / verpakking       | Wit en nagenoeg alle kleuren<br>Blikken van 0,5 liter, 1 liter en 2,5 liter   |

### Keurmerken

|   |  |
|---|--|
|  | <a href="#">klik hier voor certificaat</a> |
|---|--|