

Teknisk Datablad

Memopaint
10100DN3261



MATERIALEBESKRIVELSE

Type	2-komponent polysiloxane-baseret klar lak
Anvendelse	Gør overflader skrivbare med samme egenskaber som et whiteboard. Kan anvendes ovenpå vandbaseret emalje eller vægmaling.
Anvendelsesområde	Inde.
Egenskaber	Kan skrives på med markere beregnet til whiteboard (ingen permanente markere) som kan fjernes igen med whiteboard cleaner, microfiberklud eller visker til whiteboard.
Bindemiddel:	Polysiloxane Base: 0,68 ltr. / 750 gr. Hærder: 0,12 ltr. / 130 gr. Tørstofindhold: 78 vol.% Vaskbarhed: Vaskeklasse 1
Farve og glans	Transparent. Højglans.

Basisoplysninger ved 23°C, 50% RF

Skrivbar/hærdet efter: 7 døgn

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	Afhængig af underlagets art og struktur; ca. 10-12 m ² /ltr. (8-9,6 m ² /sæt.)
Krav til bunden	Bunden skal være <u>glat</u> , ren, tør, fast, jævn og ensartet samt bæredygtig.
Temperaturforhold	Overflade og omgivende temperatur mellem 5°C og 30°C. Relativ luftfugtighed mindst 50% og højest 85%. Overfladetemperatur mindst 3°C over dugpunkt.
Påføring	Efter korrekt samblanding af hærder og base påføres Memo Paint i 2 lag . <u>Anden påføring/lag skal påføres i intervallet mellem 15 minutter og max 45 minutter efter første påføring, så der arbejdes vådt i vådt.</u> Brugstid (Potlife) efter samblanding: 4 timer. Anvend kun meget kortluvet ruller/valser til påføring af Memopaint og underliggende maling. Jo mere glat resultatet bliver jo nemmere er det at afrense ved daglig brug. Anvend kun meget kortluvet ruller/valser til påføring af både Memopaint og underliggende maling. Eksisterende malingslag som ikke fremstår glatte skal slibes glatte.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Teknisk Datablad

Memo Paint 2K
10100DN3261



BRUGSANVISNING

- Systemopbygning** Påfør den ønskede bundfarve i en vandbaseret emalje eller vægmaling med kortluvet rulle/valse til fuld dækning. Bedste finish opnås med fx Sigmarest Clean eller Sigmatex. Den påførte vægmaling eller emalje skal afhærde tilstrækkeligt før der arbejdes videre med Memo Paint. Anbefalet tørringstid minimum 2 dage ved glansgrader op til 10. Over glans 10 afventes tørring i min. 5 dage.
- Blandingsinstruktioner** Til brug med almindelige markere til whiteboard anbefales en lys baggrundsfarve. Til lyse markere anbefales en meget mørk baggrundsfarve.
- Mængdedele: 85% base, 15% hærder. Tilsæt hærder til base og bland grundigt i 3 minutter. Potlife/brugstid for blandingen er op til max. 4 timer ved 20°C.. Bland altid kun hele sæt da blandingsforholdet mellem de 2 komponenter er vigtigt at overholde.
- Afdækning** Da produktet er meget tyndtflydende, skal området under påføringsfladen tildækkes omhyggeligt. Ved afdækning med special tape trykkes tapen godt til på fladen så Memopaint ikke løber ind under tapen.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

- Emballage** Metalemballage.
- Holdbarhed** 1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
- Værktøj** Skyl ikke børster og ruller efter brug. Børster og ruller med våd maling skal behandles som kemikalieaffald. Børster og ruller med tør maling kan behandles som 'normalt' affald.
- Sikkerhed** MAL kode: 2 – 5 for den samlede Memopaint blanding.
Memopaint base 1-5.
Memopaint hærder 4-4
Jævnfør senest opdaterede sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger og anvisninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDE

For at holde din nymalede væg funktionelle og pæne i længst tid, er det vigtigt, at du følger nogle simple retningslinjer i hverdagen. Vi anbefaler generelt, at du rengør væggen jævnlige.

1. Brug altid kun whiteboard tuscher, når du skriver på væggen.
2. Hvis du visker overfladen ren dagligt, er det typisk nok at gøre det med en let fugtig klud.
3. Hvis væggen ikke dagligt rengøres, anbefaler vi, at du en gang ugentligt lavere en grundigere rengøring med whiteboard cleaner og microklud.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.