

Fiche Technique ProGold 2400 Egalisations des murs



Description Lissage et rebouchage des murs et plafonds au base de plâtre et de matières synthétiques

Usage Réalisation de surfaces planes, lisses et sans tensions pour murs et plafonds, permettant l'application de papiers peints, de revêtements plastiques, laques et peintures à dispersion, pour panneaux muraux en matière synthétique et feuilles, ainsi que pour les techniques de découpage et de lissage
 Rebouchage de fissures et de trous
 Fermeture de joints
 Collage de cartons-plâtres
 Collage de revêtement de matières expansées
 Chevillage et mise en place de supports pour robinetterie, matériels d'installation, etc.
 Usage à l'intérieur

- Caractéristiques principales**
- Pouvoir garnissant élevé
 - Ne s'affaisse pas
 - Très économique à l'usage
 - Reste sans déchirure
 - Facile à traiter
 - Bonne peintabilité

Teintes et brillance Blanc

Emballage Emballage en sac de 5 et 25 kg

Données de base

Densité	env. 0,8 kg/dm ³
Poids du mortier frais	env. 1,5 kg/dm ³
Temps d'application (20°C)	env. 60 minutes
Overschilderbaar	après séchage (ca 24 h.)

Des épaisseurs de couche plus élevées et des températures plus basses augmentent les temps de séchage.

Conservation Peut être stocké pendant env. 12 mois (à partir de la date de production) dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine fermé

Rendement Environ 0,9 kg de poudre par m² et mm

Données physiques Résistance à la compression: après 28 jours env. 8 N/mm²
 Résistance à la tenso-flexion: après 28 jours env. 4 N/mm²
 Valeur pH: env. 8

Fiche Technique ProGold 2400 Egalisations des murs



Conditions du support

Le support doit être sec, rugueux, stable et exempt de poussières et autres agents séparateurs. Enlever les vieux papiers peints, les peintures ainsi que les crépis écaillés et non adhérents. Nettoyer les plaques, peintures et autres supports étanches afin de faire disparaître cire, huile et graisse avant le ragréage. Consultez le service technique pour l'application sur d'autres supports spécifiques.

Conditions d'application

Lors de l'application et du durcissement, la température du support et la température ambiante doivent être supérieures à 5°C.
Humidité relative max. 85%.

Instructions d'emploi

Proportion de mélange

1 volume d'eau : 2 volume de poudre.

Instructions de mélange

Verser de l'eau claire dans un récipient propre et y ajouter, en brassant vigoureusement, une quantité de poudre suffisante pour obtenir un enduit sans grumeaux.
Après une période d'attente de 3 minutes, remélanger vigoureusement.

Temps d'application

Env. 60 minuten

Méthode d'application

Préparer les petites réparations à l'aide d'un couteau à mastic et bien les finir.
Pour les grandes surfaces, appliquer avec une truelle à plâtre inoxydable et finir avec un couteau à plâtre large.

Outils recommandés :

- Couteau à mastic ProGold.
- Couteau à plâtre ProGold

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité de ProGold 2400 Egalisations des murs

Données complémentaires

- La ProGold Egalisation des murs 2400 attire continuellement pendant le temps de traitement, sans s'effondrer dans les joints, trous, fissures ou crevasses. Ainsi, la surface ne se déchire pas.
- Pour obtenir une surface lisse, la ProGold Egalisation des mur 2400 est mise à niveau après l'application ou humidifiée avec une éponge.
- Celle-ci peut ensuite être usinée avec une truelle de lissage pendant environ 15 minutes