Erkende kwaliteit
Het Brander Flex systeem voldoet aan de Europese NEN-EN 1062-7 normering, de Europese standaard voor de bepaling van kenmerken van scheuroverbruggende sytemen. Binnen deze normering voldoet het Brander Flex muurverf-systeem (afhankelijk van het toegepaste systeem met of zonder Brander Flex weefsel) aan alle classificaties (A1 t/m A5).

Classificatie	Scheur breedte (mm)	Temperatuur
A	0,1	23ºC
A2	0,25	-10ºC
A3	0,5	-10ºC
A4	1,25	-10ºC
A5	2,5	-10ºC

Europese norm NEN-EN 1062-7
Verven en vernissen - Verf en verfsystemen voor buitengebruik op minerale ondergronden en beton - Deel 7: Bepaling van kenmerken van scheuroverbruggende systemen.

Deze norm is ingedeeld in een aantal classificaties waarin de eisen worden aangegeven waar de scheuroverbruggende eigenschappen van een coatings systeem aan moeten voldoen. Vanwege de duidelijke invloed die temperatuur heeft op elasticiteit en dus op de scheuroverbruggendheid van een product is deze in de norm NEN-EN 1062-7 meegenomen. Vanaf classificatie A2 tot en met A5 worden de testen uitgevoerd bij –10ºC.

Brander Afbouwprodukten
Ketelaarskampweg 1-7
Postbus 2437,
5202 CK 's-Hertogenbosch

Informatie
tel. 073 - 627 1777
fax 073 - 622 0570

www.brander.nl
info@brander.nl

Vanzelfsprekend
Brander®

Een PPG Merk

1209 / 1,5k / CMYK 14894

MUURVERVEN

Brander Flex

dé oplossing voor gescheurde ondergronden

Vanzelfsprekend
Brander®

Brander Flex

dé oplossing voor gescheurde ondergronden

Het komt vaker voor dan de bedoeling is. Mooi afgewerkte wanden, plafonds of gevels waarin na verloop van tijd scheurvorming optreedt en scheuren ontstaan. Met eenvoudige reparaties kunnen deze problemen verholpen worden. Echter, de reparatie blijft doorgaans zichtbaar en de kans bestaat dat –afhankelijk van het type scheurvorming- de scheur terugkomt. Het probleem is dat de afwerklaag niet elastisch genoeg is om scheurvorming in de ondergrond op te vangen. Daarom introduceert Brander een nieuw, blijvend elastisch systeem: Brander Flex.

Het Brander Flex systeem is de ideale oplossing om wanden en plafonds van een mooie en duurzaame afwerking te voorzien. De hoge flexibiliteit zorgt ervoor dat Brander Flex kan worden toegepast op zowel licht als zwaarder renovatiewerk, of als duurzaam elastische oplossing voor projecten waaraan hoge eisen worden gesteld. Ook in de woningbouw, waar op een aantal kritische plekken geregeld scheurvorming voorkomt, biedt Brander u een duurzame oplossing. Brander Flex kan worden toegepast op zowel haar- en krimpscheuren als op grotere scheuren.

Dus of het nu gaat om een monumentale gevel, zoals bijvoorbeeld van Paleis Noordeinde, of een wand van gipskartonplaten waar de naden van scheuren, met Brander Flex bent u verzekerd van een fraai, langdurig elastisch eindresultaat. Jarenlang.

VOOR

NA

Brander Flex muurverfsysteem

strakke afwerking voor binnen en buiten

Het Brander Flex muurverfsysteem is dé oplossing om scheurvorming op allerlei ondergronden te voorzien van een blijvend elastische afwerking. Want het Brander Flex muurverfsysteem is zowel binnen als buiten toepasbaar. Daarnaast is het ook geschikt voor het uitvlakken van ruwe pleisterondergronden. Een oud stuc-plafond, een kalkzandstenen trappengat of de gevel van een monumentaal pand: het Brander Flex muurverfsysteem zorgt dankzij een blijvende elasticiteit voor een gegarandeerd scheurloos eindresultaat.

Brander Flex muurverfsysteem

Kenmerken in gebruik
- Blijvend elastisch
- Zijdematte glans
- Goede vulling
- Goede dekking
- Schrobvast
- Zeer goed weervast
- Regendicht
- Waterdampdoorlatend

Kenmerken voor applicatie
- Makkelijk te verwerken
- Binnen en buiten toepasbaar

Toepassing

Bij haar- en krimpscheuren tot 0,5 mm

Het Brander Flex muurverfsysteem bestaat uit een elastische tussenlaag, Brander Flex Coat, en een eindafwerking, Brander Flex Topcoat.



Dit muurverfsysteem kan als volgt worden aangebracht op een gezonde, afgebonden en droge ondergrond (1) welke is voorgestreken met Brander Isofix of Brander Haftgrund (2):

- De ondergrond 1 keer ruim voorstrijken met Brander Flex Coat (3).
- Na droging overschilderen met Brander Flex Topcoat (4).

Bij grotere scheuren vanaf 0,5 mm

Ook op grotere scheuren kan het Brander Flex muurverfsysteem, in combinatie met Brander Flex weefsel en een semi-elastische acrylaatkit, toegepast worden.

Bij ondergronden met scheuren groter dan 0,5 mm is het belangrijk om d.m.v. bouwkundig onderzoek de oorzaak van de scheur te achterhalen voordat het Brander Flex systeem toegepast kan worden.

Meer technische informatie en applicatiegegevens vindt u in kenmerkenblad 8845 en 8846, en in systeemblad 4943.