

Teknisk Datablad

Sigmulto Effino



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse Effektmaling.

Beskrivelse Refleksfri effektmaling med naturligt udseende som giver en blød og varieret skyggeeffekt i overfladen.

Anvendelse Til dekorativ overfladebehandling af vægge i repræsentative lokaler som f.eks. gallerier, hoteller, teatre samt private boliger.

Egenskaber Vaskbar, dekorativ effekt, god dækkeevne ved 2 behandlinger samt gode påføringssegenskaber med lang åbentid.

Farve og glans Supermatt. Tones i alle farver efter Voice of Colour, NCS eller RAL.

**Basisoplysninger
v. 23°C, 50% RF**

Bindemiddel	Plastdispersion
Tørstofindhold	Vol %: 34
Vægtfylde	1,10 kg/Ltr.
Tørretid	Ca. 1 time
Overmalbar	Efter 4 timer

FORHOLD VED BRUG

Forbrug 5-7 m²/ltr.

Krav til bunden Bunden skal være ren, tør, fast og smittefri. Ny bund og let smittende overflader grundes med Progold Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Grundrens og rent vand. Efterfølgende anbefales overfladen grundmalet med dækkende grundmaling Sigma Wallprimer Plus. Den bedste effekt opnås på en plan og glat fuldspartlet overflade.

Systemer Sigmulto Effino påføres 2 gange. 1. behandling påføres f.eks. med en nylon rulle med en luvtykkelse på 8 mm. Efter min. 4 timer påføres 2. behandling f.eks. med en facadepensel i uvilkårlige retninger for opnåelse af effekt. Det anbefales altid at lave testfelt for bestemmelse af slutfinish.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

BRUGSANVISNING

Temperatur	Min. +5°C og max. 85% RF ved påføring og tørring
Fortynding	Brugsklar (skal ikke fortyndes)
Påføring	1. behandling: Nylonrulle (8 mm). 2. Behandling: Facadepensel
Rengøring	Værktøj: Straks efter brug i vand

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Emballage	2,5 ltr. plastemballage
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage
Sikkerhed	Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.