

MBK typebetegnelse	Acrylplastmellemmaling.												
Beskrivelse	Primer- og mellemmaling på basis af 100% acryldispersion.												
Anvendelse	Som mellemmaling til ind- og udvendig grundet træværk og metal, samt som hæfteprimer på aluminium, kunststoffer og andre hårde glatte overflader.												
Farver og glans	Hvid samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer. Halvmat.												
Basisoplysninger v. 20°C, 50% RF	<table><tr><td>Bindemiddel</td><td>Acryldispersion.</td></tr><tr><td>Pigment</td><td>Titandioxyd.</td></tr><tr><td>Tørstofindhold</td><td>Vægt %: 57, Vol %: 42.</td></tr><tr><td>Tørretid</td><td>Ca. 1-2 timer.</td></tr><tr><td>Overmalbar</td><td>Efter 4-5 timer.</td></tr><tr><td>Brandfarlighed</td><td>Ingen.</td></tr></table>	Bindemiddel	Acryldispersion.	Pigment	Titandioxyd.	Tørstofindhold	Vægt %: 57, Vol %: 42.	Tørretid	Ca. 1-2 timer.	Overmalbar	Efter 4-5 timer.	Brandfarlighed	Ingen.
Bindemiddel	Acryldispersion.												
Pigment	Titandioxyd.												
Tørstofindhold	Vægt %: 57, Vol %: 42.												
Tørretid	Ca. 1-2 timer.												
Overmalbar	Efter 4-5 timer.												
Brandfarlighed	Ingen.												
Forbrug	Ca. 10 m ² /litr.												
Krav til bunden	Ren, tør, fast og ikke smittende.												
Systemer	<p><u>Ubehandlet træværk ude</u> Grundes med Sigmalife Grundingsolie. Mellembehandling med Sigmatorno Primer. Færdigbehandling 1-2 gange med Sigmatorno 60, acrylplastemaille.</p> <p><u>Jern</u> Rustbeskyttes med f.eks. Sigmarine Primer ZP eller Noxyde tykfilmacryl, rusthindrende, afhængig af jernets renhedsgrund. Mellembehandling med Sigmatorno Primer. Færdigbehandles 2 gange med Sigmatorno 60, acrylplastemaille.</p>												
Brugsanvisning	<p><u>Temperatur</u> Min. +7°C og max. 85% RF.</p> <p><u>Fortynding</u> Vand.</p> <p><u>Påføring</u> Pensel, rulle eller sprøjte.</p> <p><u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.</p>												
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.												
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.												
Emballage	1 og 2,5 ltr. emballage. Basefarver: 1 ltr. emballage.												