

Teknisk Datablad

Contour Aqua-PU Spray Primer



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse	Acrylplastmellemmaling (vandfortyndbar alkydmellemmaling).
Beskrivelse	Vandig grund- og mellemmaling på basis af polyurethan-alkydemulsion til indvendig brug med airless sprøjte. Specielt egnet til grundning før slutbehandling med Contour Aqua-PU Spray emalje.
Anvendelse	Bredt anvendelig til indvendig grundning af træ, rengjort rustbeskyttet metal m.v.
Anvendelsesområde	Indendørs.
Egenskaber	Fremragende vedhæftningsegenskaber og god fyldeevne. Kan påføres med airless-sprøjte i anbefalet 175 µm våd lagtykkelse uden løbetendenser. God dækkraft. Specielt velegnet i systembehandling med Contour Aqua-PU Spray.
Farve	Hvid, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystem.

BASISOPLYSNINGER VED 23°C, 60% RF

Bindemiddel	Modificeret alkyddispersion
Opløsningsmiddel	Vand.
Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer
Glans (v 60°)	Matt
Tørstofindhold	Vol %: 41
Lugt	Svag.
Støvtør	Ca. 1 time
Klæbefri	Ca. 3 timer
Overmalbar	Efter 5 timer (afhængig af lagtykkelse)
Brandfarlighed	Ingen

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	6 m ² /ltr. ved 175 µm våd lagtykkelse.
Krav	Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig samt ikke smittende.
Temperaturforhold	Under påføring op tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 85%. Vær opmærksom ved maling af jern og metal udendørs, temperaturen på jern- metalemnet er lavere end lufttemperaturen.
Påføring	Airless-sprøjte. Dysestørrelse: 0,43 inch, luftkappe nr. 6. Farvetryk: 1,5 bar.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

FORHOLD VED BRUG

Fortynding	Kan fortyndes 5-10% med vand.
Rengøring	Værktøj rengøres straks efter brug med vand og sæbe.
Omrøring	Produktet omrøres før brug.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Emballage	5 ltr. metalemballage.
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
Sikkerhed	MAL kode: 00-1. Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.