

FÄRGTYP	Vattenspädbar polyurethan/alkydemulsionsbaserad lackfärg.
EGENSKAPER	Högtäckande, hård och slitstark lackfärg för målning av invändiga snickerier, radiatorer m.m. Mycket goda utflytande egenskaper, gulnar ej, klibbfri samt lätt att göra ren.
TEKNISKA DATA	
Bindemedel	Polyurethan/alkydemulsion
Lösningsmedel	Vatten
Pigment	Titandioxid
Volymtorrhalt	Ca. 42 %
Glans	Blank, glans 90
Torktid (23°C och 50 % RF)	Ca. 3 timmar Övermålningsbar efter 24 timmar Min. 12°C och max 85 % RF vid applicering och torkning
Färgåtgång	Ca.10 m ² /l
Kulör	NCS
Förpackning	1, 2,5 liter
PRAKTISKA ANVISNINGAR	
Förbehandling	Underlaget skall vara rent och torrt. Nytt trä grundas 1-2 ggr med Sigma S2U Nova Primer varefter Sigma S2U Nova Gloss slutstrykes 1-2 ggr. Tidigare målade snickerier tvättas med Sigma Grund och mattslipas. Därefter grundas med Sigma S2U Nova Primer.

Applicering	Pensel, rulle eller spruta
Förvaring	Frostfritt
Rengöring av verktyg	Vatten omgående efter målning