

# Teknisk Datablad

Torno Aqua Satin



## Beskrivning

<b>Beskrivning</b>	Lackfärg baserad på 100% akryldispersion.	
<b>Användning</b>	För tidigare grundat trä och metall. Även lämplig som elementfärg.	
<b>Område</b>	Inomhus och utomhus.	
<b>Egenskaper</b>	Väderbeständig, slitstark, hård, klubbfri, elastisk, robust, ej gulnande och alkalibeständig. Häftar direkt på avfettad och netmattad zink (galv).	
<b>Kulör och glans</b>	Vit och alla kulörer i Sigma Coatings brytsystem. Halvblank ca. 30.	
<b>Grunddata v. 23°C, 50% RF</b>	Bindemedel	100% akryldispersion
	Pigment	Titandioxid
	Torrhalt	Vikt%: 55, Vol %: 41
	Torktid	Ca. 2-3 timmar
	Övermålningsbar	Efter 4-5 timmar
	Tvättbarhet	-
	Brandfarlighet	Ingen

## Förhållande vid användning

<b>Åtgång</b>	Ca. 12 m <sup>2</sup> /ltr.
<b>Krav på underlaget</b>	Ren, torr, fast och bärkraftig.
<b>System</b>	<u>Ubehandlet trä, indvendigt</u> Grundes med Torno Primer Aqua Vid risk för genomslag grundas med Renova Primer.  <u>Obehandlat och tryckimpregnerat trä utomhus</u> Grundas till mättad yta med Sigmalife Prime Aqua Mellanstryks med Torno Aqua Primer. Färgdimålas 1-2 gånger med Torno Aqua Satin  <u>Järn/metall</u> Rostskyddas med lämplig rostskyddsprimer. Mellanstryks med Torno Aqua Primer. Färgdimålas 1-2 gånger med Torno Aqua Satin

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

## Bruksanvisning

<b>Temperatur</b>	Min. +6°C och max. 85% RF vid påföring och torkning.
<b>Påföring</b>	Pensel, rulle eller spruta.
<b>Förtunning</b>	Vand, ska normalt ej förtunnas.
<b>Rengöring</b>	Verktyg rengörs i vatten omedelbart efter bruk.

## Ytterligare information

<b>Emballage</b>	1 och 2,5 ltr. emballage.
<b>Hållbarhet</b>	Minst 12 månader vid frostfri förvaring i öppen förpackning.
<b>Säkerhet</b>	Se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.