

# Teknisk Datablad

Multiprimer



## MATERIALEBESKRIVELSE

<b>MBK typebetegnelse</b>	Alkydgrundmaling, rusthindrende.	
<b>Beskrivelse</b>	Hurtigtørrende rusthindrende alkydgrundmaling, på basis af innovative syntetiske bindemiddelsforbindelser.	
<b>Anvendelse</b>	Til udendørs korrosionsbeskyttelse på velafrenset jern. Er ligeledes velegnet som hæfteprimer på aluminium og diverse kunststoffer m.m.	
<b>Anvendelsesområde</b>	Udendørs.	
<b>Egenskaber</b>	Velegnet til korrosionsbeskyttelse i klasse C3. jf. DS/EN ISO12944-2.	
<b>Farve og glans</b>	Hvid. Mat.	
<b>Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF</b>		
	Bindemiddel	Alkyd
	Pigment	-
	Tørstofindhold	Vol %: 50
	Tørretid	Ca. 2 time
	Anbefalet tør lagtykkelse	40 µm
	Klæbefri	Ca. 1,5 timer
	Overmalbar	Efter 3 time
	Brandfarlighed	Brandfarlig

## FORHOLD VED BRUG

<b>Forbrug</b>	Ca. 12,5 m <sup>2</sup> /litr.
<b>Krav til bunden</b>	<u>Stål</u> Omhyggelig fjernelse af smuds, fedt og olie. Rensning ved stålbørstning til St 3 eller sandblæsning til Sa 2½ jf. DS/EN/ISO 8501-1  <u>Forzinket stål, aluminium</u> Rensning for fedt/olie ved bearbejdning med slibesvamp i opløsning af Sigma Grundrengøring, efterfulgt af skylning med rent vand.  <u>Kunststof</u> Rengøring i opløsning af Sigma Grundrengøring, efterskylning med rent vand. Matslibning. (I tvivlstilfælde anbefales prøveafsætning).

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

<b>Systemer</b>	<p><u>Forzinket stål, aluminium, kunststof</u>          Grundning med Sigma Multiprimer.          Færdigbehandling 1-2 gange med Sigma S2U Satin eller S2U Gloss.</p> <p><u>Stål (korrosionsbeskyttelse i klasse C3. jf. DS/EN ISO12944-2)</u>          Behandling 2 gange med Sigma Multiprimer.          Behandling 2 gange med Sigma S2U Satin, eller S2U Gloss.          Tør lagtykkelse: min. 150 µm.</p>
-----------------	--

## BRUGSANVISNING

<b>Temperaturforhold</b>	Underlag- og omgivelsestemperatur over 5°C og max. 85% RF
<b>Påføring</b>	Pensel eller sprøjte. På håndafrenset jern anbefales pensel til første lag.
<b>Fortynding</b>	Mineralsk terpentin.
<b>Rengøring</b>	Værktøj: Mineralsk terpentin.

## YDERLIGERE OPLYSNINGER

<b>Emballage</b>	1 og 2,5 ltr. metalemballage.
<b>Holdbarhed</b>	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
<b>Sikkerhed</b>	Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.