



COLLIX Floorcoating 1C

TECHNISCH RAPPORT

Zijdeglanzende vloercoating voor binnen en buiten op basis van methacrylaatdispersie.

Algemeen

Kenmerken	Vloercoating op basis van methacrylaatdispersie met een gemakkelijke verwerking, goede dekking en een uitstekend kleurbehoud, snelle droging, hoge slijtvastheid, gemakkelijk te reinigen.
Toepassing/ondergrond	COLLIX Floorcoating 1C kan worden toegepast op cementgebonden vloeren en anhydriet vloeren. Zoals balkons, galerijen, hobbyruimten, tentoonstellingen en magazijnen. Niet toepassen op die plaatsen waar een permanente waterbelasting aanwezig is. De coating is niet bestand tegen de weekmakers uit autobanden.

Verwerking

Verwerkingsmethode	Middels kwast, roller.
Geadviseerd verbruik	Ca. 150 – 200 ml per m ²
Verdunning	Kwast/rollen: leidingwater 0 - 5%.
Reinigen gereedschap:	Warm leidingwater.

Technische gegevens

Type	Slijtvaste vloercoating op basis van een methacrylaatdispersie.
Dichtheid	Ca. 1,28 gr. per kubieke centimeter.
Glans	Zijdeglans.
Kleur	Wit en nagenoeg alle kleuren.
Vloeiing	Goed.
Droogtijden	Bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50% en een droge laagdikte van 45 micrometer. Beloopbaar na ca. 6 uur Overschilderbaar: na ca. 6 uur. Doorgehard na 7 dagen
Vlampunt	Niet van toepassing.
Veiligheidsvoorschriften	Zie etiket en productveiligheidsblad.
Verwerkingscondities	Ondergrond en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging tussen de 10° Celsius en de 30° Celsius. Relatieve vochtigheid maximaal 75%.
Verpakking	Ondergrondtemperatuur minimaal 3 ° Celsius boven het dauwpunt. 5 liter.