

MBK typebetegnelse	Plastalkydtræbeskyttelse.	
Beskrivelse	Dækkende træbeskyttelse på basis af Speciel plastalkyd, tilsat fungicider.	
Anvendelse	Til vinduer og udvendigt træværk.	
Egenskaber	Stor udendørs holdbarhed, minimal klæbning, elastisk, diffusionsåben samt smuds- og vand afvisende. Fuldt dækkende og derfor velegnet til farveskift, gode påføringsegenskaber	
Farver og glans	Forefindes i hvid, samt en række standardfarver. Kan ligeledes tones i alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer. Halvmat.	
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	Bindemiddel	Acryl/alkyd.
	Pigment	Lysægte pigmenter.
	Tørstofindhold	Vægt 53%: , Vol % 42: .
	Tørretid	Ca. 1 time.
	Overmalbar	Efter 6 timer.
	Brandfarlighed	Ingen.
Forbrug	Ru træ	6-10m ² /litr.
	Høvlet træ	10-12 m ² /litr.
Krav til bunden	Ren, tør, fast og bæredygtig.	
Systemer	<u>Nyt, ubehandlet og salttrykimprægneret træværk, udendørs</u> Grundes til mættet flade med Sigmalife Grundingsolie. Færdigbehandles 3 gange med Sigmalife Dæk Extreme <u>Vakuumbehandlet træværk (DS 2122)</u> Færdigbehandles 3 gange med Sigmalife Dæk Extreme.	
Brugsanvisning	<u>Temperatur</u> Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning. <u>Fortynding</u> Vand. Skal normalt ikke fortyndes. <u>Påføring</u> Pensel, rulle og sprøjte <u>Rengøring</u> Værktøj: Vand tilsat grundrengøringsmiddel.	
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.	
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.	
Emballage	2,5 , 5 og 10 ltr. plastemballage.	