



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse Sandspartelmasse (letspartel medium).

Beskrivelse Brugsklar sandspartelmasse til indvendig brug.

Anvendelse Bred anvendelig til udretning og fuldspartling af puds, beton og letbeton. Produktet opfylder kravene til EN 13963 og er således velegnet til spartling af gipspladesamlinger i kombination med papirfugestrimmel.

Egenskaber Lav vægtfylde, kan påføres i op til 5 mm lagtykkelse uden revnedannelse, minimal krympning og god vedhæftning på fast og ren bund. Spartelmassen lever op til de strenge miljø- og indeklimakrav, som kræves for Svanemærkning.



Farver og glans Lys grå.

Basisoplysninger

Fyldstoffer	Hvid dolomitmarmor.
Kornstørrelse	Max. 0,2 mm.
Vægtfylde	1,0.
Brandfarlighed	Ingen.

Rækkeevne Fuldspartling: 1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse. Samlinger: ca 3 m²/liter.

Tørretid Afhænger af lagtykkelsen, men normalt er produktet slibetør efter ca. 12 timer

Krav til bunden Bunden skal være tør, fast og ren.tel Medium

Brugsanvisning

-Temperatur Min. +6°C ved påføring og hærdning.
-Fortynding Vand. Skal normalt ikke fortyndes.
-Påføring Håndspartling med bredspartel.
-Rengøring Værktøj: Straks efter brug i vand.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Holdbarhed Ca. 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Emballage 10 ltr. plastemballage.

Sikkerhedsregler Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.