

Technische Fiche ProGold 2500 Lichtgewicht Vulmiddel



| | |
|-----------------------------------|--|
| Omschrijving | Lichtgewicht, pasteus vulmiddel voor binnen op basis van kunstharsdispersie. |
| Gebruiksdoel | Voor het in één keer vullen en uitvlakken van naden en schroefgaten in gipskarton wanden en plafonds. Voor het repareren van krimp-scheuren en barsten in minerale ondergronden, zoals stucwerk, beton en sierpleister. Niet geschikt voor langdurige waterbelasting en bewegingsvoegen. |
| Voornaamste kenmerken | <ul style="list-style-type: none">• Lichtgewicht.• Snel en eenvoudig te verwerken.• Zeer snelle droging.• Vrijwel krimpvrij.• Na uitharding goed schuurbaar.• Zeer snel overschilderbaar. |
| Kleur en glans | Wit. |
| Verpakking | Plastic pot van 1 liter. Plastic emmer van 5 liter. |
| Basisgegevens | Bepaald bij 20°C en 65% R.V. Dichtheid : ca. 0,57 kg/dm ³ Laagdikte : maximaal 2 cm Overschilderbaar na : 10-20 minuten Afbindtijd : 3-4 mm per 24 uur Vlampunt : Niet van toepassing |
| Houdbaarheid | ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. |
| Rendement | Afhankelijk van de reparatie. |
| Ondergrond- condities | Ondergrond volledig afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen), draagkrachtig en vrij van verontreinigingen. |
| Verwerkings- condities | Tijdens applicatie en droging mag de ondergrond- en omgevingstemperatuur niet lager zijn dan +5°C en niet hoger dan +40°C. Relatieve vochtigheid max. 85% |

Technische Fiche ProGold 2500 Lichtgewicht Vulmiddel



Instructies voor gebruik

Verdunning

Geen, product is gebruiksklaar. Desgewenst enkele druppels leidingwater toevoegen om het vulmiddel wat smeuijger te maken.

Applicatiemethode

Met een plamuurmes aanbrengen.

Vervolgens met een benat plamuurmes op benatte plakspaan strijkend en onder uitoefening van weinig druk afwerken.

Voor sommige toepassingen kan na droging een extra afwerking nodig zijn.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater.

Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van ProGold 2500 Lichtgewicht Vulmiddel.

Aanvullende gegevens

Overschilderen

Het overschilderen met hooggepulde dispersieverven kan leiden tot barstvorming van de verf.