

Tekniskt Datablad

Sigma Fresh Air



BESKRIVNING

Typ	Biobaserad vägg och takfärg på akryldispersion.
Användningsområde	Lämplig till underlag av puts, betong, lättbetong, gips och tidigare målade matta dispersionsfärger. Vid hårda/blanka och släta ytor används specialgrund. Kontakta teknisk service.
Egenskaper	<p>Supermatt tak och väggfärg med speciella egenskaper. Rensar luften och neutraliserar formaldehyd med upp mot 70 % under loppet av en 7 års period – ISO 16000-23 (Kontrollerat af Eurofins).</p> <p>Biobaserad andel utgör 45 % (ASTM D6866 – Beta Analytic)</p> <p>För uppehålls och sovrum där det ställs stora krav på både diffusionsöppenhet och estetik. Emballaget är produceret av 100% återanvänt material.</p>
Kulör och glans	Base WN (White, Neutral) och bas Zn. Supermatt glans ca. 2.

BASDATA VID 23°C, 50% RF

Bindemedel	45% biobaserad akryldispersion.
Torrhalt	Ca. 35 Vol %
Tvättbarhet	Tvättklass 2, EN 13300
Vikt	1,44 g/ml
Övermålningsbar	Ca. 4 timmar
Flampunkt	Ingen

FÖRHÅLLANDE VID ANVÄNDNING

Åtgång	Beroende på underlag, ca. 8-10 m ² /litr.
Krav på underlaget alltid.	Underlaget ska vara rent, torrt, fast och bärkraftigt. Provyta rekommenderas Fukttinnehåll max 4%. I gips max 1%
Temperatur	Underlag och omgivning: min. 5°C og max. 25°C. Max. 85% RF.
Påföring	Pensel eller rulle.
Förtunning	Max. 5% med vatten.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Teknisk Datablad

Sigma Fresh Air



BRUKSANVISNING

System Vid ommålning eller målning på vanligt sugande underlag målas 2 gånger med Fresh Air. 1 gång eventuellt förtunnat med max 5% vatten. Andra stryket påförs alltid oförtunnat.
Starkt sugande mineraliska underlag grundas med Sigma Microdispers.

YTTERLIGARE UPPLYSNING

Emballage 12,5L Base WN (White, Neutral) – 5L Base ZN.

Verktyg Rengörs omedelbart efter bruk med vatten.

Hållbarhet 1 år vid frostfri förvaring i tätt originalemballage.

Säkerhet Se tekniskt säkerhetsdatablad for ytterligare upplysningar.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senast reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.