

Kenmerkenblad

CELSOR VARNISH INTERIOR ZIJDEGLANS

Watergedragen, blanke, zijdeglans lak voor binnen op basis van watergedragen urethan-acrylaat.

Algemeen

Kenmerken	Uitstekende verwerkingseigenschappen. Snelle droging. Uitermate stoot-, slijt- en krasvast. Zeer goede elasticiteit. Voldoet aan BREEAM HEA9.
Toepassing / Ondergrond	Afwerking van houten trappen, parketvloeren, lambriseringen en wanden in woonomgevingen met een gemiddelde belasting.

Verwerking

Verwerkingsmethode	Door middel van langharige kwast of verfrol.
Geadviseerde laagdikte	Per laag 35 micrometer droge laagdikte (= ca. 100 micrometer natte laagdikte).
Rendement	10 m ² /liter (bij 35 micrometer droge laagdikte).
Verdunningstype	Leidingwater.
Verwerkingsgegevens	Strijken / rollen Verdunning: bij voorkeur geen. Indien noodzakelijk maximaal 2% verdunning toevoegen. Voor juiste applicatie en droging is het volgende nodig: De ondergrond- en omgevingstemperatuur moet boven 8°C zijn. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 85%.
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater.

Technische gegevens

Dichtheid	Ca. 1,04 g/cm ³ .
Vastestofgehalte	Ca. 35,8 vol.%.
Glans	Zijdeglans.
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Stofdroog na 2 uur, Kleefvrij na 3 uur, Overstrijkbaar na 4 uur.
Vlampunt	N.v.t.

