

MBK typebetegnelse	Alkydemaille.	
Beskrivelse	Emaile på basis af urethanalkyd.	
Anvendelse	Til træværk, rustbeskyttet jern samt træ- og betongulve.	
Egenskaber	Vejrbestandig, god fylde og fin sammenflydning, slidstærk, hård og robust overflade.	
Farver og glans	Hvid, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer. Helblank - glans 90.	
Basisoplysninger v. 20°C, 50% RF	Bindemiddel	Urethanalkyd.
	Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.
	Tørstofindhold	Vol %: 50-56, afhængig af kulør.
	Tørretid	Ca. 4 timer.
	Overmalbar	Efter 16 timer.
	Brandfarlighed	Brandfarlig.
Forbrug	8-12 m ² /litr.	
Krav til bunden	Ren, tør og fast. Nye betongulve kræver oftest en maskinel slibning med karbonrundumsten eller diamantsliber til fjernelse af betonslamlag.	
Systemer	<u>Nyt træværk, indendørs</u> Grundes med Sigma S2U Primer, 3% fortyndet med terpentin. Evt. spartling med acryl- eller urethanspartelmasse. Mellembehandling med Sigma S2U Primer. Færdigbehandling med Sigma S2U Gloss. <u>Jern, udendørs</u> Rustbeskyttes med f.eks. Sigmetal Multiprimer, afhængig af jernets renhedsgrad. <u>Nye træ- og betongulve</u> Grundes med Sigma S2U Primer, 3% fortyndet med mineralsk terpentin. Færdigbehandling 1-2 gange med Sigma S2U Gloss.	
Brugsanvisning	<u>Fortynding</u> Anvendes ufortyndet. <u>Påføring</u> Pensel eller rulle. <u>Rengøring</u> Værktøj: Mineralsk terpentin.	
Sikkerhedsregler	For malearbejde 2-1.	
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.	
Emballage	1 og 2,5 ltr. metalemballage.	