

Brander Stucco Finish Matt

OMSCHRIJVING	Watergedragen, blanke lak voor binnen op basis van acrylaatdispersie. Toe te passen als afwerking van Brander Stucco systemen.						
GEBRUIKSDOEL	Beschermende afwerklaag op de decoratieve pleisters Brander Stucco Gloss, Brander Stucco Mat en Brander Stucco Beton. Ook te gebruiken als extra beschermlaag op delen van wanden die onderhevig zijn aan een zwaardere belasting.						
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">• Kleurloos• Gemakkelijk te reinigen• Gemakkelijke verwerking• Snelle droging• Reukarm• Kras- en slijtvast						
KLEUREN EN GLANS	Blank. Mat.						
VERPAKKING	Blik van 1 liter.						
BASISGEGEVENS	Dichtheid : ca. 1,03 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 28 vol.% Vlampunt : niet van toepassing						
	Droogtijd bepaald bij 23°C en 50% R.V.						
	Stofdroog na : ca. 1 uur Kleefvrij na : ca. 2 uur Overschilderbaar na : ca. 4 uur						
RENDEMENT	Afhankelijk van de structuur van de ondergrond						
	<table border="1"><tr><td>Op Brander Stucco Gloss</td><td>6-7 m²/liter</td></tr><tr><td>Op Brander Stucco Beton</td><td>7-8 m²/liter</td></tr><tr><td>Op Brander Stucco Matt</td><td>9-10 m²/liter</td></tr></table>	Op Brander Stucco Gloss	6-7 m ² /liter	Op Brander Stucco Beton	7-8 m ² /liter	Op Brander Stucco Matt	9-10 m ² /liter
Op Brander Stucco Gloss	6-7 m ² /liter						
Op Brander Stucco Beton	7-8 m ² /liter						
Op Brander Stucco Matt	9-10 m ² /liter						
	Het rendement van een tweede laag zal gunstiger zijn dan het rendement van de eerste laag.						
ONDERGROND-CONDITIES	Ondergrond volledig afgebonden en droog. Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 4%. Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%. Zie ook Brander Informatieblad 1391.						

Brander Stucco Finish Matt

VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 7°C en 25°C.
Relatieve luchtvochtigheid minimaal 50% en maximaal 85%.

SYSTEMEN

Brander Stucco systeem met Brander Stucco Finish

- Breng Brander Stucco Beton, Brander Stucco Gloss of Brander Stucco Mat aan zoals is aangegeven in het betreffende kenmerkenblad.
- Na droging afwerken met Brander Stucco Finish Matt.
Een optimale reinigbaarheid wordt verkregen met twee lagen Brander Stucco Finish Matt.

Opmerking

- Het effect van Brander Stucco Beton, Brander Stucco Gloss en Brander Stucco Mat wordt beïnvloed door het aanbrengen van Brander Stucco Finish.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik goed roeren.

Rol / kwast

Verdunning : Geen, is gebruiksklaar.
Zonodig enkele procenten leidingwater toevoegen.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met leidingwater.
Residu op de juiste wijze afvoeren.

VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van Brander Stucco Finish Matt.

AANVULLENDE GEGEVENS

Belastbaarheid

Het Brander Stucco systeem, inclusief de Brander Stucco Finish Matt, is toe te passen in natte ruimten (badkamers en keukens), met uitzondering van delen die aan een directe vochtbelasting onderhevig zijn, zoals bij douches, wastafels en aanrechten.

HOUDBAARHEID

Ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

REFERENTIES

Informatieblad

Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

nummer

1390