



### Materialebeskrivelse

<b>MBK typebetegnelse</b>	Plastalkyd træbeskyttelse.
<b>Beskrivelse</b>	Dækkende træbeskyttelse på basis af plastalkyd tilsat fungicider.
<b>Anvendelsesområder</b>	Udvendigt på nyt og tidligere behandlet træværk. Ikke velegnet til vinduer.
<b>Egenskaber</b>	Dækkende og derfor også velegnet til farveskift. Skjuler træets åretegninger uden at sløre træstrukturen. Er let at arbejde med, diffusionsåben, UV-resistent og vejrbestandig samt giver træet en smuds- og vandafvisende overflade.

### Basisoplysninger

<b>Standardfarver</b>	Hvid og sort.
<b>Toning</b>	Hvid/LN og ZN som kan tones i Sigma Coatings' professionelle tonesystem.
<b>Glans</b>	Ca. 40 ved 60° vinkel afhængig af nuance.
<b>Bindemiddel</b>	Plastalkyd.
<b>Opløsningsmiddel</b>	Vand.
<b>Pigment</b>	Organiske og uorganiske (lysægte) pigmenter.
<b>Tørstofindhold</b>	Vol %: ca. 30 afhængig af nuance.
<b>Emballage</b>	10 ltr. plastemballage.

### Brugsanvisning

<b>Forbrug</b>	Ru træ Høvlet træ	Ca. 6-8 m <sup>2</sup> /ltr. Ca. 8-10 m <sup>2</sup> /ltr.
<b>Krav til bunden</b>	Løst materiale, skadet eller dårligt træ samt nedbrudte træfibre fjernes, belægninger behandles med Træ- og Facaderens, og overfladen rengøres med Grundrens. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og bæredygtig. Træfugtighed max 15% (+/- 3%).	
<b>Temperatur og luftfugtighed</b>	Min. 6°C og max 25°C. samt relativ luftfugtighed på max. 80% ved påføring og hærdning. Undgå at arbejde i direkte sollys.	

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

<b>Omrøring</b>	Omrøres før brug.
<b>Fortynding</b>	Skal normalt ikke fortyndes.
<b>Påføring</b>	Pensel og rulle.
<b>Systemer</b>	<p><u>Nyt og ubehandlet træ</u> Grundes med Sigmalife Aqua Primer. Færdigbehandles 2-3 gange med Træbeskyttelse Dækkende.</p> <p><u>Nyt tryk- &amp; vakuumbehandlet træ</u> Færdigbehandles 2-3 gange med Træbeskyttelse Dækkende.</p> <p><u>Vedligeholdelse:</u> Færdigbehandling 2 gange med Træbeskyttelse Dækkende.</p> <p>For at opnå en bedre holdbarhed anbefales en mellemstrygning med Solid Basecoat Aqua.</p>
<b>Tørretider</b>	<p>Ved 23°C og relativ luftfugtighed på 50%. Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.</p> <p>Berøringstør ca. 1 time. Overmalbar ca. 6 timer. Gennemtør ca. 4 uger.</p>
<b>Rengøring værktøj</b>	Vand tilsat grundrens.

#### Yderligere oplysninger

<b>Holdbarhed</b>	24 måneder ved frostfri opbevaring i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
<b>Sikkerhed</b>	<p>MAL-kode: 00-1.</p> <p>Se sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.</p>

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.