

Teknisk Datablad

Solid Basecoat Aqua



Materialebeskrivelse

MBK typebetegnelse	Plastalkydgrunder træbeskyttelse.
Beskrivelse	Vandig pigmenteret mellemgrunder på basis af plastalkyd tilsat fungicider.
Anvendelsesområder	Udvendigt på nyt og tidligere behandlet træværk.
Egenskaber	Porefylgende og har vedhæftningsforbedrende egenskaber. Styrker behandlingens samlede vejrbestandighed som mellemlag i 3-trins-behandling med Sigma Coatings' træbeskyttelse på basis af plastalkyd eller akryl.

Basisoplysninger

Standardfarver	Hvid.
Toning	Kan tones i lyse nuancer i Sigma Coatings' professionelle tonesystem.
Glans	Ca. 30 ved 60 ⁰ indfaldsvinkel.
Bindemiddel	Plastalkyd.
Opløsningsmiddel	Vand.
Pigment	Organiske og uorganiske (lysægte) pigmenter.
Tørstofindhold	Vol %: ca. 33 afhængig af nuance.
Emballage	2,5 og 10 ltr. plastemballage.

Brugsanvisning

Forbrug	Ru træ Høvlet træ	Ca. 6-8 m ² /ltr. Ca. 8-10 m ² /ltr.
Krav til bunden	Løst materiale, skadet eller dårligt træ samt nedbrudte træfibre fjernes, belægninger behandles med Træ- og Facaderens, og overfladen rengøres med Grundrens. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og bæredygtig. Træfugtighed max 15% (+/- 3%).	
Temperatur og luftfugtighed	Min. 6°C og max 25°C. samt relativ luftfugtighed på max. 80% ved påføring og hærdning. Undgå at arbejde i direkte sollys.	
Omrøring	Omrøres før brug.	

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Fortynding	Skal normalt ikke fortyndes.
Påføring	Pensel og rulle.
Systemer	<p><u>Nyt, ubehandlet træ</u> Grundes med Sigmalife Aqua Primer. Mellemstryges med Solid Basecoat Aqua. Færdigbehandles 2-3 gange med Solid Topcoat Aqua eller Solid Topcoat Acryl.</p> <p><u>Nyt tryk- & vakuumbehandlet træ</u> Mellemstryges med Solid Basecoat Aqua. Færdigbehandles 2-3 gange med Solid Topcoat Aqua eller Solid Topcoat Acryl.</p>
Tørretider	<p>Ved 23°C og relativ luftfugtighed på 50%. Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.</p> <p>Berøringstør ca. 1 timer. Overmalbar ca. 4 timer.</p>
Rengøring værktøj	Vand tilsat grundrens.

Yderligere oplysninger

Holdbarhed	24 måneder ved frostfri opbevaring i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
Sikkerhed	<p>MAL-kode: 00-1.</p> <p>Se sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.</p>

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.