

MBK typebetegnelse	Acrylplastfugemasse.	
Beskrivelse	Én-komponent, plasto-elastisk fugemasse på basis af acryldispersion.	
Anvendelse	Inden- og udendørs til tætning af fuger og revner i beton, sten, tegl, omkring vinduer og døre m.m. Hæfter på anodiseret aluminium og PVC. Hvis fugemassen anvendes udendørs, skal der være gode betingelser for tørring, og man skal beskytte fugemassen mod regn i mindst 5 timer efter påføring.	
Egenskaber	Vejrbestandig og elastisk. Er ikke ætsende på metaller. Kan overmales med plast- og alkydmaling.	
Farver og glans	Hvid.	
Basisoplysninger v. 20°C, 50% RF	Vægtfylde	1,72
	Hinddannelse	Efter ca. 10 min.
	Temperatur- bestandighed	Fra -20°C til +75°C.
	Fugebevægelser	Ca. 7,5%.
	Hårdhed	40 Shore A.
	Fugedimension	Fugebredde fra 4-25 mm.
	Brandfarlighed	Ingen.
Krav til bunden	Hæftefladerne skal være tørre og fri for støv, fedt og olie. Stærkt sugende overflader grundes med acrylfugemasse fortyndet med vand, eller et for bunden egnet grundingsmiddel.	
Særlige forhold	Produktet er ikke velegnet til anvendelse på steder, hvor der konstant er vanddamp og ikke på PE, PP, Teflon og overflader af asfalt (bitumen). Overmaling med plastmaling med højt tørstofindhold kan medføre, at malingen krakelerer.	
Brugsanvisning	<u>Anvendelsestemperatur</u> Min. +5°C og max. +40°C ved påføring og hærdning. <u>Påføring</u> Fugepistol, efterglattes straks med fugepind. <u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.	
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.	
Holdbarhed	1 år i lukket originalemballage ved +5-25°C.	
Emballage	310 ml plastpatron.	