

Brander Haftgrund Dekkend

OMSCHRIJVING	Gepigmenteerd, kant en klaar grondeermiddel voor binnen en beschut buitenwerk op basis van acrylaatdispersie.														
GEBRUIKSDOEL	Het dekkend gronderen van licht zuigende minerale ondergronden, waardoor afwerking met één laag muurverf mogelijk is.														
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- Efficiënt systeem: voorstrijk- en tussenlaag in 1.- Gemakkelijk te verwerken, kant en klaar.- Wit gepigmenteerd grondeermiddel.- Heft lichte zuigingsverschillen op.- Emissie- en oplosmiddelvrij (ELF).- Waterdampdoorlatend.- Overschilderbaar met watergedragen dispersieverven.														
KLEUREN EN GLANS	Wit en lichte kleuren.														
VERPAKKING	Emmer van 10 liter.														
BASISGEGEVENS	<table><tr><td>Dichtheid</td><td>: ca. 1,52 kg/dm³</td></tr><tr><td>Percentage vaste stof</td><td>: ca. 61 gew.%</td></tr><tr><td>Houdbaarheid</td><td>: ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.</td></tr><tr><td>Vlampunt</td><td>: niet van toepassing</td></tr><tr><td>Droogtijden bepaald bij 20°C en 65% R.V.</td><td></td></tr><tr><td>Kleefvrij na</td><td>: ca. 1 uur</td></tr><tr><td>Overschilderbaar na</td><td>: 4-6 uur</td></tr></table>	Dichtheid	: ca. 1,52 kg/dm ³	Percentage vaste stof	: ca. 61 gew.%	Houdbaarheid	: ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.	Vlampunt	: niet van toepassing	Droogtijden bepaald bij 20°C en 65% R.V.		Kleefvrij na	: ca. 1 uur	Overschilderbaar na	: 4-6 uur
Dichtheid	: ca. 1,52 kg/dm ³														
Percentage vaste stof	: ca. 61 gew.%														
Houdbaarheid	: ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.														
Vlampunt	: niet van toepassing														
Droogtijden bepaald bij 20°C en 65% R.V.															
Kleefvrij na	: ca. 1 uur														
Overschilderbaar na	: 4-6 uur														
PRAKTISCH RENDEMENT	6-9 m ² /liter, mede afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.														
ONDERGROND-CONDITIE	Ondergrond volledig afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen) en draagkrachtig. Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan in het ongunstigste geval leiden tot aantasting van het product.														
VERWERKINGS-CONDITIES	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Ondergrond- en omgevingstemp. tijdens applicatie en droging boven 5°C. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. Goede ventilatie tijdens applicatie en droging.														

Brander Haftgrund Dekkend

SYSTEMEN

- Licht zuigende minerale ondergronden (afwerking in wit of lichte kleuren)
- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementschilfers verwijderen.
 - Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren.
 - Gronderen met Brander Haftgrund Dekkend.
 - Binnen afwerken met Brava Matt, Brava Superdeck of Brander Tex. Buiten afwerken met Brander Tex.

VERWERKINGS- GEGEVENS

Verfrol
Verdunning : geen, is klaar voor gebruik.
Indien gewenst verdunnen met max. 5% leidingwater.

Reiniging gereedschap
Direct na gebruik reinigen met leidingwater.

Attentie
In geval van sterk zuigende en/of poederende ondergronden, gronderen met Brander Haftgrund.

VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van Brander Haftgrund Dekkend.

REFERENTIES

Informatieblad
Toelichting op de brander kenmerkenbladen

Nummer
1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.blander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.

september 2012
Pagina 2/2

Vanzelfsprekend

