



### MATERIALEBESKRIVELSE

<b>MBK typebetegnelse</b>	Urethanalkydak.	
<b>Beskrivelse</b>	Klarlak på basis af urethanalkyd.	
<b>Anvendelse</b>	Til indvendigt træværk samt gulve.	
<b>Egenskaber</b>	Fornem glans, særdeles god flydeevne.	
<b>Farver og glans</b>	Klar. Halvblank - glans 40.	
<b>Basisoplysninger v. 20°C, 50% RF</b>	Bindemiddel	Urethanalkyd.
	Tørstofindhold	Vægt %: 44, Vol %: 35.
	Tørretid	Klæbefri efter ca. 2 timer.
	Overmalbar	Tør til slibning og overlakering efter 6 timer.
	Brandfarlighed	Brandfarlig.

### FORHOLD VED BRUG

<b>Forbrug</b>	Ca. 13 m <sup>2</sup> /litr.
<b>Krav til bunden</b>	Ren, tør og fast.
<b>Systemer</b>	<u>Tidligere alkydlakerede overflader</u> <ol style="list-style-type: none"><li>Afvasning med ProGold Grundrengøring, tilsat vand efter brugsanvisning. Eftervask med rent vand.</li><li>Matslibning.</li><li>Behandling 2-3 gange med Sigmavar S2U Satin.</li></ol> <u>Ubehandlet træværk</u> <ol style="list-style-type: none"><li>Grundes med Sigmavar S2U Satin, 6-8% fortyndet.</li><li>Behandles derefter som ovenstående.</li></ol>

### BRUGSANVISNING

<b>Brugsanvisning</b>	<u>Fortynding</u> Terpentin.
	<u>Påføring</u> Pensel eller malepude.
	<u>Rengøring</u> Værktøj: Terpentin.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

## YDERLIGERE OPLYSNINGER

<b>Sikkerhedsregler</b>	Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.
<b>Holdbarhed</b>	Mindst 2 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
<b>Emballage</b>	1 og 2,5 ltr. metalemballage.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.