

Fiber Glass

Wall Decoration ProGold Efficiency - Prepaint glasweefsel wandbekleding

Algemeen

ProGold Prepaint glasweefsel is voorzien van een witte coating. Hierdoor verhoogt de dekkraft van de aangebrachte afwerkingslaag verf en volstaat meestal 1 laag verf om een prachtig eindresultaat te bekomen.

De collectie ProGold Prepaint glasweefsel bestaat uit 4 referenties:

Referentie	ProGoldnummer
PG 1000	191000
PG 7000	191100
PG 8000	191300
PG 9000	199000

Plaatsing

Ondergrond

De ondergrond moet droog, zuiver, vast en egaal zijn.

Plaatsing

Het weefsel afsnijden met het ProGold Afbreekmes of eventueel afknippen (op kamer hoogte plus 5 à 10 cm overlengte). Over de breedte van 1 à 2 banen de ProGold Glasweefsellijm met de ProGold Vachtroller gelijkmatig aanbrengen. Machinaal aanbrengen met een behanglijmapparaat is uiteraard ook mogelijk. Slechts zoveel lijm aanbrengen als in 20 minuten kan worden verwerkt.

De eerste baan langs een uitgezette loodlijn in de nog natte lijmfilm aanbrengen en met de ProGold Behangspatel in neerwaartse richting tegen de wand drukken. De overlengte bij het plafond en de plint afsnijden. Correcties zijn mogelijk binnen de open tijd. Voor de volgende banen dezelfde werkwijze; elke baan wordt stotend geplakt (rand tegen rand).

Na droging kan het glasweefsel overschilderd worden met een verf uit het Sigma Coatings assortiment.

Fiber Glass

Wall Decoration ProGold Efficiency - Prepaint glasweefsel wandbekleding

Technische eigenschappen

Productomschrijving ProGold Prepaint Fiber Glass is een gestructureerd glasweefsel voor het afwerken van muren en plafonds. ProGold Prepaint is voorgeschilderd en dus voorzien van een witte coating. ProGold Prepaint is te overschilderen met een verf op waterbasis of op solventbasis.

- Eigenschappen**
- Voorgeschilderd
 - Overbruggt voegen en barsten
 - Stoot- en slagvast
 - Eenvoudig aan te brengen
 - Naadloos te verwerken

	PG 1000	PG 7000	PG 8000	PG 9000
Samenstelling	100% glasweefsel			
Gewicht	160 g/m ²	200 g/m ²	140 g/m ²	150 g/m ²
Afmeting (b x l)	1m x 50m			
Brandreactieklasse volgens EN13501-1 norm	Euroklasse B-s1, d0 op ondergrond A1 of A2			
Certificaten	OekoTex* volgens Standaard 100: klasse 1			
Lijm (aangewezen)	ProGold Glasweefsellijm 2000 Eventueel aangebracht met behulp van een inlijmapparaat			
Lijmverbruik (indicatief)	250 g/m ²			
Verfverbruik (indicatief)	150 - 250 g/m ² (watergedragen, 1 laag)			
Muurzijde	Binnenkant van de rol			

* De glasweefsels zijn gecertificeerd met de Oeko-Tex standaard 100 met kwaliteitsklasse 1, wat garandeert dat de glasweefsels op de meest ecologische manier geproduceerd en verpakt worden.