MBK	**Vedligehold**	**Vægge**
	Marts 2008	Blad nr. V 2871C

Byggemateriale	Beton
Funktionsklasse	III Æstetiske og høje funktionelle krav
Nuværende behandling	Acrylplastvægmaling på væv
Tilstand og behov	C: Almindeligt vedligehold
Forventet udfald	Dækket, lukket, jævn og struktureret flade
Slutbehandling	Acrylplastvægmaling
Kodenummer	00-1

Behandlingsanvisning - **PPG / Sigma Coatings - Maj 2008**

- Vask med Sigma Grundrens, eftervask med rent vand
- Klargøring (udtrækning, udgipsning) med Sigma Filler
- 1 gang pletning med Sigmacryl
- 2 gange Sigmacryl ____

Vælg glanstrin: Sigmacryl 6 eller 22