# Sigma S2U Satin

**MBK typebetegnelse**

Alkydemaille.

**Beskrivelse**

Emaille på basis af urethanalkyd.

**Anvendelse**

Til træværk, rustbeskyttet jern samt træ- og betongulve.

**Egenskaber**

Vejrbestandig, god fylde og fin sammenflydning, slidstærk, hård og robust overflade.

**Farver og glans**

Hvid, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer. Halvblank - glans 30.

**Basisoplysninger v. 20ºC, 50% RF**

| | |
|---|---|
| Bindemiddel | Urethanalkyd. |
| Pigment | Titandioxyd + fyldstoffer. |
| Tørstofindhold | Vol %: 50. |
| Tørretid | Ca. 4 timer. |
| Overmalbar | Efter 16 timer. |
| Brandfarlighed | Brandfarlig. |

**Forbrug**

8-12 m²/ltr.

**Krav til bunden**

Ren, tør og fast. Nye betongulve kræver oftest en maskinel slibning med karborundumsten eller diamantsliber til fjernelse af betonslamlag.

**Systemer**

Nyt træværk, indendørs
Grundes med Sigma S2U Primer, 3% fortyndet med terpentin. Evt. spartling med acryl- eller urethanspartelmasse. Mellembehandling med Sigma S2U Primer. Færdigbehandling med Sigma S2U Satin.

Jern, udendørs
Rustbeskyttes med f.eks. Sigmetal Multiprimer, afhængig af jernets renhedsgrad.

Nye træ- og betongulve
Grundes med Sigma S2U Primer, 3% fortyndet med mineralsk terpentin. Færdigbehandling 1-2 gange med Sigma S2U Satin.

**Brugsanvisning**

Fortynding
Anvendes ufortyndet.

Påføring
Pensel eller rulle.

Rengøring
Værktøj: Mineralsk terpentin.

**Sikkerhedsregler**

For malearbejde 2-1.

**Holdbarhed**

Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

**Emballage**

1 og 2,5 ltr. metalemballage.



Databladet opdateres i takt med produktets og lovgivningens udvikling.
Kontrollér derfor altid, om De har det sidst opdaterede.