MBK

Vedligehold Marts 2008

Vægge Blad nr. V 2153C

Byggemateriale	Beton
Funktionsklasse	I Ingen sær. æstetiske og/eller funkt. krav
Nuværende behandling	Acrylplasttykfilmmaling
Tilstand og behov	C: Almindeligt vedligehold
Forventet udfald	Dækket og lukket flade
Slutbehandling	Acrylplastfacademaling
Kodenummer	00-1 00-4 Cementspartelmasse

Behandlingsanvisning - **PPG / Sigma Coatings - Maj 2008**

- Vask med Sigma Grundrens, eftervask med rent vand
- 1 gang pletspartling med Arduplast F3
- 1 gang pletning med Sigma Mikrodispersgrunder
- 2 gange Sigmacryl ____

Vælg glanstrin: Sigmacryl 6 eller 22