

# Teknisk Datablad

## Contour Satin



### MATERIALEBESKRIVELSE

<b>MBK typebetegnelse</b>	Alkydemalje.
<b>Beskrivelse</b>	Emalje på basis af urethanalkyd.
<b>Anvendelse</b>	Til træværk, rustbeskyttet jern samt træ- og betongulve.
<b>Anvendelsesområde</b>	Inde.
<b>Egenskaber</b>	Vejrbestandig, god fylde og fin sammenflydning, slidstærk, hård og robust overflade.
<b>Farve og glans</b>	Hvid, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer.

### BASISOPLYSNINGER VED 23°C, 60% RF

Bindemiddel	Urethanalkyd
Pigment	Titandioxyd+ fyldstoffer
Glans (v 60°)	Satin ca. 30
Tørstofindhold	Vol %: 50
Tørretid	Ca. 4 timer
Overmalbar	Efter 16 timer
Brandfarlighed	Brandfarlig

### FORHOLD VED BRUG

<b>Forbrug</b>	Ca. 8-10 m <sup>2</sup> /ltr.
<b>Krav</b>	Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig samt ikke smittende. Nye betongulve kræver oftest en maskinel slibning med karborundumsten eller diamantsliber til fjernelse af betonslamlag.
<b>Temperaturforhold</b>	Under påføring op tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 85%.
<b>Påføring</b>	Pensel eller rulle.
<b>Fortynding</b>	Anvendes uførtyndet.
<b>Rengøring</b>	Værktøj: Mineralsk terpentin.
<b>Omrøring</b>	Produktet omrøres før brug.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

**BRUGSANVISNING**Nyt træværk, indendørs:

Grundes med Contour Primer, 3% fortyndet med terpentin. Evt. spartling med acryl- eller urethanspartelmasse.

Mellembehandling med Contour Primer. Færdigbehandling med Contour Satin.

Jern, udendørs:

Rustbeskyttes med f.eks. Sigmetal Multiprimer, afhængig af jernets renhedsgrad.

Nye træ- og betongulve:

Grundes med Contour Primer, max 3% fortyndet med mineralisk terpentin.

Færdigbehandling 1-2 gange med Contour Satin.

**YDERLIGERE OPLYSNINGER**

<b>Emballage</b>	1 og 2,5 ltr. metalemballage.
<b>Holdbarhed</b>	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
<b>Sikkerhed</b>	MAL kode: 2-1. Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.