

Varenavn **Plus Siliconeharz - Facademaling**



Type Vandfortyndbar Siliconeharzemulsion facademaling til mineralske underlag.

Anvendelse Udendørs på ubehandlede og tidligere malebehandlede mineralske facadeunderlag af f.eks. puds og beton. Er velegnet på historiske bygninger og ovenpå de fleste andre typer facademaling, herunder også silikatmalede facader.
Er ikke velegnet på elastiske facadesystemer.

Særlige egenskaber Særdeles vejrbestandig helmat overflade med særlig god diffusionsåbenhed kombineret med vandskyende effekt.

Emballage 5 og 10 ltr.

Sammensætning

Bindemiddel Siliconeharz emulsion.

Tekniske data

EN 1062

Vanddampdiffusionsmodstand	V1 - sd værdi < 0,05
Glans	G3 - Mat
Max. Korn str.	S1 - < 100 µm
Vandoptagelighed - W værdi	W3 - (lav) < 0,1 [kg/(m ² · h 0,5)]

Tørstofindhold Vægt. 72 % - Vol. 52 %

Nuance Hvid og tonesystem.

Egenskaber Helmat meget vejrbestandig facademaling med meget stor diffusionsåbenhed kombineret med vandskyende effekt.

Rækkeevne 6-8 m²/ltr. afhængig af underlagets sugsevne.

Tørretid Ca. 1 time ved 23 °C. Kan overmales efter ca. 6 timer afhængig af luftfugtighed og temperatur.

Lagerbestandighed Minimum 24 måneder i uåbnet emballage. Opbevares køligt, men frostfrit.

Anvendelse

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service. **PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000 FAX 8733 1009 E-MAIL: INFO@MALERGROSSISTEN.DK**

Produktbeskrivelse

Alment	<p>Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug. Bland altid forskellige batch nr. sammen eller søg naturlige afgrænsninger ved anvendelse af flere batch nr. for at undgå evt. nuance og glansforskelle. Mal aldrig i direkte i direkte solskin eller på tidspunkter hvor dugpunktet indtræffer inden den nymalede facade er tilstrækkelig tør. Stærkt mættede og mørke nuancer belaster facaden mere grundet varme optagelse og falmer hurtigere end f.eks. lyse grålige nuancer.</p>
Generel behandling:	<p>Underlaget skal være tørt og klargøres fagmæssigt korrekt til ren, fast, smittefri og bæredygtig bund inden påføring. Overflader med begroning påføres forinden algefjerner og efterskylles med rent vand.</p> <p>Grunding på ubehandlede eller let til meget sugende overflader foretages med Plus Facadegrunder fortyndet med vand i forholdet 1:1.</p> <p>Slutmaling af 2 gange med Plus Siliconeharz Facademaling, max fortyndet med 5 % vand.</p>
Påføring	<p>Pensel, rulle eller sprøjte.</p> <p>Temperatur og relativ luftfugtighed skal være under påføring og tørring være over +5 °C og under 80 % RF.</p>
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj	Vand og sæbe
Sikkerhedsdata	00-1 (1993)

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service. **PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERSVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000 FAX 8733 1009 E-MAIL: INFO@MALERGROSSISTEN.DK**