

| | |
|------------|---|
| Varenavn | Plus Acrylmaling 40 Extra |
| Type | Acrylmaling med fyldig viskositet til træ og metal inde. Mærket med Eco label. |
| Anvendelse | Indendørs på grundede eller tidligere malede overflader af træ og metal. Bruges på rene, tørre, fedtfri og ikke smittende underlag. |
| Emballage | 2,5 ltr. |

Sammensætning

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Bindemiddel | Acryl |
| Pigmentering | Organiske og uorganiske pigmenter. |



EU Ecolabel: DK/044/003

Tekniske data

| | |
|-------------------|---|
| Vægtfylde | ca. 1,3 g/ml |
| Tørstofindhold | ca. 41 % |
| Nuance | Hvid, Lys Råhvid og tonesystem |
| Glans | Ca. 40 |
| Rækkeevne | 8-10 m ² /ltr. afhængig af underlagets sugsevne. |
| Tørretid | Ca. 1/2 time ved 23 °C. Kan overmales efter ca. 8 timer afhængig af luftfugtighed og temperatur. Gennemhærdet efter 4 uger. |
| Lagerbestandighed | Minimum 24 måneder i uåbnet emballage. Opbevares køligt, men frostfrit. |

Anvendelse

| | |
|----------------------|---|
| Alment | Indholdet omrøres før brug. Bland altid forskellige batch nr. sammen eller søg naturlige afgrænsninger for at undgå nuance og glansforskelle. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug. |
| Generel behandling: | Underlaget klargøres fagmæssigt korrekt til ren, fast og bæredygtig bund inden påføring. Hårde og blanke overflader matslibes. Ubehandlede underlag grundes med Acrylgrund eller mellemmalning som f.eks. Dyrup 6275. Slutmaling af normalt 2 gange med Plus Acrylmaling 40 Extra. |
| Påføring | Pensel, rulle eller sprøjte. Temperatur og relativ luftfugtighed skal være under påføring og tørring være over +5 °C og under 80 % RF. |
| Fortynding | Vand |
| Rengøring af værktøj | Vand og sæbe |
| Sikkerhedsdata | 00-1 (1993) |

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service. **PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000 FAX 8733 1009 E-MAIL: INFO@MALERGROSSISTEN.DK**