

Teknisk Datablad

Contour Aqua-PU Spray Satin



MATERIALEBESKRIVELSE

Type	Polyurethan-hybrid, vandig.
Anvendelse	Hybridemalje til overfladebehandling af indvendigt træværk samt til vedligeholdelse af tidligere overfladebehandlet træværk. Specielt udviklet til påføring med airless sprøjteudstyr.
Anvendelsesområde	Inde.
Egenskaber	Særdeles god flydeevne. Slidstærk og ridsefast overflade. Ikke gulende, klæbefri og let rengørlig. Indeholder LTA+ teknologi som gør overfladen ekstra hård og resistent over for håndfedt. Kan påføres i 200 µm våd lagtykkelse uden tendens til løber.
Farve	Hvid, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer.

BASISOPLYSNINGER V. 23°C, 50% RF

Bindemiddel	Acryl/polyurethan.
Opløsningsmiddel	Vand.
Pigment	Titandioxyd.
Glans (v 60°)	Satin ca. 30.
Tørstofindhold	Vol. 36 %
Lugt	Svag.
Overfladetør	Ca. 1 time.
Overmalbar	Ca. 5 timer.
Gennemtør	Ca. 28 dage.

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	Teoretisk rækkeevne ved en tør lagtykkelse på 70 µm: Rækkeevne 6 m ² /liter. Praktisk forbrug afhænger af et antal faktorer, så som emnets form og overflade og atmosfæriske omstændigheder.
Krav	Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig samt ikke smittende.
Temperaturforhold	Under påføring op tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 85%.
Påføring	Airless sprøjteudstyr. Dysestørrelse: 0,43 inch, luftkappe nr. 6. Farvetryk: 1,5 bar.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

FORHOLD VED BRUG

Fortynding	Produktet er klar til brug og skal under normale omstændigheder ikke fortyndes, kan dog fortyndes 5-10% med vand.
Rengøring	Værktøj rengøres straks efter brug med vand og sæbe.
Omrøring	Produktet omrøres før brug.

BRUGSANVISNING

Ubehandlet træværk:

Grundes med Contour Aqua-PU Primer.

Færdigbehandles med Contour Aqua-PU Spray Satin.

Anbefalet lagtykkelse: 70 µm tør.

Tidligere behandlet træværk:

Rengøres med Grundrens og matslibes. Evt. pletreparation/mellembehandling med Contour Aqua-PU Spray Primer.

Færdigbehandling med Contour Aqua-PU Spray Satin.

Anbefalet lagtykkelse: 70 µm tør.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Emballage	5ltr. metalemballage.
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
Sikkerhed	MAL kode: 00-1. Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.