

# Kenmerkenblad

## CELSOR THIX PRIMER

Thixotrope grondlak voor buiten op basis van alkydhars

| Algemeen                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kenmerken               | Uitstekende verwerkingseigenschappen.<br>Uitstekende vloeijing.<br>Zeer goede dekking.<br>Zeer goede elasticiteit.<br>Zeer goede hechting op schone en vetvrije ondergronden.<br>Uitstekende weervastheid. Kan enkele jaren 'overstaan'.<br>Overschilderbaar met synthetische verven en acrylaatverven.<br>Zeer goede elasticiteit. |
| Toepassing / Ondergrond | Gronden van hout.<br>Overgronden van metalen die op een juiste wijze zijn behandeld met primerlagen.<br>Voor het overgronden van bestaande, goed schoongemaakte en geschuurde synthetische verflagen.<br>Geschikt in periodeschema's waarbij de verf kan 'overstaan'.                                                               |

| Verwerking             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwerkingsmethode     | Door middel van kwast of verfrol.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geadviseerde laagdikte | Per laag 60-70 micrometer droge laagdikte (= 95-110 micrometer natte laagdikte).                                                                                                                                                                                  |
| Rendement              | 11 m <sup>2</sup> /liter (bij 60 micrometer droge verflaagdikte).                                                                                                                                                                                                 |
| Verwerkingsgegevens    | Strijken / rollen<br>Verdunning: geen, het product is gebruiksklaar.<br><br>Voor juiste applicatie en droging is het volgende nodig:<br>De ondergrond- en omgevingstemperatuur moet boven 5°C zijn.<br>De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 85%. |
| Reiniging gereedschap  | Met aromaatvrije terpentine.                                                                                                                                                                                                                                      |

| Technische gegevens |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Dichtheid           | Ca. 1,41 g/cm <sup>3</sup> . |
| Vastestofgehalte    | Ca. 64,9 vol.%.              |
| Glans               | Zijdeglans.                  |

# Kenmerkenblad

## CELSOR THIX PRIMER

| Technische gegevens      |                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Droogtijden              | Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%:<br>Stofdroog na 3 uur,<br>Kleefvrij na 8 uur,<br>Overschilderbaar na 16 uur.         |
| Vlampunt                 | 51°C (DIN 53213).                                                                                                                        |
| Opslag en houdbaarheid   | In goed gesloten verpakking in een koele en goed geventileerde ruimte tenminste 24 maanden.<br>Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. |
| Veiligheidsvoorschriften | Zie etiket en productveiligheidsblad.                                                                                                    |
| Kleur / verpakking       | Wit en nagenoeg alle kleuren      Blik van 2,5 liter                                                                                     |