

MBK typebetegnelse	Acrylplastmellemmaling (vandfortyndbar alkydmellemmaling).														
Beskrivelse	Grund- og mellemmaling på basis af modificeret alkyddispersion til indvendig brug med airless sprøjte. Specielt egnet til grunding før slutbehandling med S2U Nova Spray emaille.														
Anvendelse	Bredt anvendelig til indvendig grunding af træ, rengjort rustbeskyttet metal m.v.														
Egenskaber	Fremragende vedhæftningsegenskaber og god fyldeevne. Kan påføres med airless-sprøjte i anbefalet 175 µm våd lagtykkelse uden løbetendenser. God dækkraft. Specielt velegnet i systembehandling med S2U Nova Spray.														
Farver og glans	Hvid og tonet. Mat.														
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	<table><tr><td>Bindemiddel</td><td>Modificeret alkyddispersion</td></tr><tr><td>Pigment</td><td>Titandioxyd + fyldstoffer.</td></tr><tr><td>Tørstofindhold</td><td>Vol %: 41.</td></tr><tr><td>Støvtør</td><td>ca. 1 time</td></tr><tr><td>Klæbefri</td><td>ca. 3 timer.</td></tr><tr><td>Overmalbar</td><td>Efter 6 timer (afhængig af lagtykkelse)</td></tr><tr><td>Brandfarlighed</td><td>Ingen.</td></tr></table>	Bindemiddel	Modificeret alkyddispersion	Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.	Tørstofindhold	Vol %: 41.	Støvtør	ca. 1 time	Klæbefri	ca. 3 timer.	Overmalbar	Efter 6 timer (afhængig af lagtykkelse)	Brandfarlighed	Ingen.
Bindemiddel	Modificeret alkyddispersion														
Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.														
Tørstofindhold	Vol %: 41.														
Støvtør	ca. 1 time														
Klæbefri	ca. 3 timer.														
Overmalbar	Efter 6 timer (afhængig af lagtykkelse)														
Brandfarlighed	Ingen.														
Forbrug	6 m ² /litr. ved 175 µm våd lagtykkelse.														
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør og smittefri. Jern rustbeskyttes med egnet rustprimer.														
Brugsanvisning	<p><u>Temperatur og luftfugtighed</u> Min. +7°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning.</p> <p><u>Fortynding</u> Vand.</p> <p><u>Påføring</u> Airless-sprøjte.</p> <p><u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.</p>														
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.														
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.														
Emballage	5 ltr. metalemballage.														