

# Brander Spack X

<b>OMSCHRIJVING</b>	Spuitleister voor binnen op basis van een anorganisch bindmiddel en kunstharsdispersie.
<b>GEbruIKSDOEL</b>	Geschikt voor het afwerken van wanden en plafonds in woning- en utiliteitsbouw. Toe te passen op alle vlakke en gladde minerale ondergronden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen, gipsblokken, gipsgebonden mortels, gipsgebonden platen, gipskartonplaten, cementgebonden mortels en cementgebonden platen.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decoratief structureffect.</li><li>• Goede dekking.</li><li>• Goede verwerking.</li><li>• Hoogvullend vermogen en hoog standvermogen.</li><li>• Grote inwendige hardheid.</li><li>• Schrobvast.</li><li>• Overschilderbaar.</li></ul>
<b>KLEUREN EN GLANS</b>	Wit. Mat.
<b>VERPAKKING</b>	Plastic zakken (met handgreep) van 25 kg.
<b>BASISGEGEVENS</b>	Dichtheid : ca. 1,8 kg/dm <sup>3</sup> Percentage vaste stof : ca. 78 gew.% Vlampunt : niet van toepassing
	<b>Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.</b> Doorgedroogd na : ca. 24 uur
<b>VERBRUIK</b>	Circa 1,8 kg/m <sup>2</sup> , mede afhankelijk van de structuur en de zuiging van de ondergrond.
<b>ONDERGROND-CONDITIES</b>	Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 3%. Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%. Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan in het ongunstigste geval tot aantasting van het product leiden. Zie ook Brander Informatieblad 1391.

# Brander Spack X

## VERWERKINGS- CONDITIES

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C.  
Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%.

Niet volledig uitgeharde Brander Spack X is gevoelig voor vorst en extreme vochtbelasting (condensvorming).  
Lage temperaturen en hoge R.V. beïnvloeden het drogingsproces nadelig.

Een te lage ondergrond- en omgevingstemperatuur, een te hoge relatieve luchtvochtigheid en een te hoog vochtgehalte van de ondergrond dienen tot de voorgeschreven eisen te worden teruggebracht door middel van verwarming, vochtonttrekkers, ventilatie etc.  
Het is noodzakelijk deze maatregelen gedurende de applicatie en het gehele doorhardingsproces door te zetten.

## SYSTEMEN

- Reinigen tot een gezonde en draagkrachtige ondergrond.
- Niveauverschillen en incidentele beschadigingen repareren en egaliseren met een mengsel van 2 à 3 volumedelen Brander Plast KV en 1 volumedeel aangemaakte handgips.
- Naar behoefte extra egaliseren met Brander Plast KV, zonder toevoeging.
- Een laag Brander Spack X spuiten. Deze laag direct glad en dekkend afmessen met behulp van een breed Zweeds mes.
- Het geheel afspuiten met Brander Spack X in de gewenste eindstructuur.

### Opmerkingen

- Afhankelijk van de ondergrondconditie, kan het noodzakelijk te gronderen met Brander Haftgrund (1:4 verdund).
- Op verkleuringsgevoelige ondergronden of ondergronden met doorslaggevoelige verontreinigingen, na de meslaag een isolatielaag Brander Isofix Dekkend aanbrengen.
- Elke laag van het systeem dient volledig doorgedroogd te zijn alvorens de volgende wordt aangebracht.
- Goed ventileren, direct na applicatie, is van belang voor het uiteindelijke resultaat.

### Brander Spack X op hout

Voor kleine onderdelen van hout, spaanplaat en multiplex die meegespoten moeten worden, geldt het volgende vrijblijvende advies:

- Houtwerk voldoende droog (houtvochtgehalte max. 17% gemeten met Protimeter).
- Dekkend behandelen met Brava Isotex.
- Na doordroging een 'open' eindstructuur aanbrengen met Brander Spack X.

### Uitgebreide systeeminformatie

Hiervoor wordt verwezen naar systeemblad 4934.

# Brander Spack X

**INSTRUCTIES VOOR  
GEBRUIK****Applicatie**

Voor aanbrengen van meslaag en structuurlaag een spackspuitmachine.  
Voor afmessen een Breed Zweeds mes.

**Verdunning**

Indien nodig, maximaal 1% leidingwater.

**Reiniging gereedschap**

Direct na gebruik met water.

**Opmerking**

Niet te behandelen delen afschermen. Delen die abusievelijk met Brander Spack X bespoten zijn, direct met warm water schoonwassen.

**VEILIGHEIDS-  
MAATREGELEN**

Zie productveiligheidsblad van Brander Spack X.

**AANVULLENDE  
GEGEVENS****Instructies voor overschilderen**

Het geheel voorstrijken met Brander Haftgrund, verdund met 4 volumedelen leidingwater.

Afwerken met Brava Spackverf, Brander Tex of Brava Superdeck.

Zie ook bewonersadvies.

**HOUDBAARHEID**

In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats circa 3 maanden.

Niet in felle zon plaatsen.

**REFERENTIES****Informatieblad**

Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

**nummer**

1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.