

Sigma Renomat Matt



Omschrijving	Oplosmiddelhoudende muurverf voor binnen op basis van alkydhars.	
Gebruiksdoel	Hoogwaardige onderhouds- en renovatieverf voor het afwerken van reeds eerder geschilderd beton, schuurwerk, pleisterwerk en plaatmateriaal. Omdat de muurverf oplosmiddelhoudend is, zal voor toepassing ontheffing aangevraagd dienen te worden bij de arbeidsinspectie.	
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Grote dekkraft. • Zeer gemakkelijk verwerkbaar. • Zeer goede isolerende werking ten opzichte van nicotineaanslag, rook- en roetaanslag en waterkringen. • Goede hechting op licht poederende ondergronden. • Weinig gevoelig voor zuigingsverschillen. • Lichte vergeling als gevolg van bindmiddeltipe. 	
Kleuren en glans	Wit en vrijwel alle kleuren. Mat.	
Verpakking	Blik van 1, 5 en 10 liter.	
Basisgegevens	Dichtheid	: ca. 1,4 kg/dm ³
	Percentage vaste stof	: ca. 52 vol.%
	Vlampunt	: 44°C
	Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.	
	Kleefvrij na	: 1-2 uur
	Overschilderbaar na min.	: 4 uur
	Overschilderbaar na max.	: onbeperkt
Houdbaarheid	ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats.	
Rendement	8-10 m ² /liter, afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond.	
Ondergrond- condities	Ondergrond volledig afgebonden, alkalivrij, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage max. 4%. Behandeling van alkalische ondergronden leidt tot verzeping van de verf.	
Verwerkings- condities	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: <ul style="list-style-type: none"> - Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C. - Relatieve vochtigheid maximaal 85%. - De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen. - Goede ventilatie. 	

Sigma Renomat Matt



Systemen

Onbehandelde ondergrond (in voorkomende gevallen)

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- Nicotine-, roet- en rookaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen met een vetoplossend schoonmaakmiddel.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel, bijvoorbeeld Sigma Egalisatiepleister Kalkvrij.
- Sterk zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met Sigmafix Universal.
- Afwerken met twee lagen Sigma Renomat Matt.

Intacte geschikte verflagen

- Grondig reinigen.
- Nicotine-, roet- en rookaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen met een vetoplossend schoonmaakmiddel.
- Afwerken met één of twee lagen Sigma Renomat Matt.

Sterk poederende laag, bijvoorbeeld veegvast

- De poederende lagen zoveel mogelijk verwijderen.
- De poederende restanten fixeren met Sigmafix Universal.
- Afwerken met twee lagen Sigma Renomat Matt.

Instructies voor gebruik

Verfrol / kwast

Aanbevolen verfrol	:	op gladde ondergronden ProGold verfrol Tex of ProGold Verfrol Nylon Vacht 15 mm. op gestructureerde ondergronden ProGold verfrol Profloor.
Aanbevolen kwast	:	ProGold Rond Tex
Verdunning	:	geen, is gebruiksklaar

Reiniging gereedschap

Sigma verdunning 20-05 of terpentine

Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigma Renomat Matt.

Referenties

Documentatieblad	nummer
Toelichting op de kenmerkenbladen	1411
Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen	1328
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk	1300

EMG

10100DN6820NL